284-45E

284-45E Alternative avec 568-17E Additif Eco Balance PL accélérateur de séchage et multi-teintes

A brand of BASF –
We create chemistry

Utilisation:





bus, peinture sur plastiques, cabines (changement de coloris), caisses, peinture fluorescente

Remarques : Le support doit être propre, exempt de poussière, de rouille, d'huile et de graisse.

Supports d'application

●● = Very well
● = well
❍ = suited in some cases

Acier	Acier galvanisé	Acier inoxydable	Aluminium	Aluminium anodisé	GRP / SMC	PP-EPDM	Glasurit CV - Primer	Glasurit CV - Primer Filler / Filler	Poudre	Coil-coating	Plywood	Bois	Peinture d'origine (OEM)	Ancien fond
					●●		●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●

Conseils de sécurité:
Il ne peut pas être exclu que ce produit contienne des particules < 0.1 µm.
Les produits sont réservés aux utilisateurs professionnels.
2004/42/IIB (c I)(540)456: La valeur limite selon la législation européenne pour ce produit (catégorie: IIB.c I) est au maximum de 540 g/l de COV sous forme prêt à l'emploi.
Le contenu en COV de ce produit est de 456 g/l.

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web www.glasurit.com, ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.

284-45E

284-45E Alternative avec 568-17E Additif Eco Balance PL accélérateur de séchage et multi-teintes

A brand of BASF –
We create chemistry

Pre Mix	Mélanger 568-17E et le diluant en 1:1. Remplacer au maximum 50% du diluant utilisé par le 568-17E.
Proportions de mélange	2:1 + 10% en volume
Durcisseur	922-180 Pro
Diluant	352-320E, -330, -310, -340, 568-17E
Viscosité d'application 20°C	DIN 4: 17-21 s
Durée de vie à 20°C	30 min

Utilisation:	**Pistolet gravité homologué**	**Pistolet gravité HVLP**	**Pistolet à succion**	**Airless/ Airmix (ESTA)**	**Pressure pot dbl.-pump**
Pression	2,2-2,5 bar	2 bar	2,5 bar	2 bar	2,5 bar
En sortie de buse					0,8-1,5 bar
Material pressure_Number				120-150 bar	
Dimension de la buse	1,4-1,6	1,5	1,7	0,28-0,33	1-1,1
Tension				50-80 kV	
Résistance électrique				600-800 Ω	
Nombre de couches	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Evaporation 20°C	sans	sans	sans	sans	sans
Epaisseur de film sec:	50-70 µm				

Conseils de sécurité:
Il ne peut pas être exclu que ce produit contienne des particules < 0.1 µm.
Les produits sont réservés aux utilisateurs professionnels.
2004/42/IIB (c I)(540)456: La valeur limite selon la législation européenne pour ce produit (catégorie: IIB.c I) est au maximum de 540 g/l de COV sous forme prêt à l'emploi.
Le contenu en COV de ce produit est de 456 g/l.

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web www.glasurit.com, ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.

284-45E

284-45E Alternative avec 568-17E Additif Eco Balance PL accélérateur de séchage et multi-teintes

A brand of BASF –
We create chemistry

Séchage	Recouvrable		Tack-free	Résistant au tape	Remontage possible	Ponçable
	min	max				
Temp. Support 20°C	30	8 h	30 min	30 min	30 min	

Remarques	Peut être teinté avec un ajout de jusqu'à 10% de L68. Les surfaces poncées doivent être recouvertes dans les 8h avec la L68 ou L55 sinon le promoteur d'adhérence 284-10 doit être utilisé. La surface à peindre ne doit pas excédée 3 m².

Veuillez noter : Pour les travaux de réparation, les instructions de réparation des constructeurs automobiles, en particulier en ce qui concerne la technologie des capteurs installés, doivent toujours être respectées en plus des instructions du processus indiquées dans ce document.

Conseils de sécurité:
Il ne peut pas être exclu que ce produit contienne des particules < 0.1 µm.
Les produits sont réservés aux utilisateurs professionnels.
2004/42/IIB (c I)(540)456: La valeur limite selon la législation européenne pour ce produit (catégorie: IIB.c I) est au maximum de 540 g/l de COV sous forme prêt à l'emploi.
Le contenu en COV de ce produit est de 456 g/l.

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web www.glasurit.com, ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.
BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany 11/2023