Technische Information

284-45

284-45 Variante mit 568-17

A brand of BASF –
We create chemistry

Anwendungsbereich:





Busse, Kunststofflackierung, Fahrerhaus Umlackierung, Kofferfahrzeuge, Tagesleuchtfarben.

Eigenschaften:

- Überlackierbar mit Glasurit Decklack Reihen 58, 68, 55
- Wässrige Basislacke (z. B. R90 CV PLUS) siehe Hinweise*

Hinweis: Der Untergrund sollte sauber, frei von Stäuben, Rost, Ölen und Fetten sein.

Untergründe

●● = sehr gut geeignet
● = gut geeignet
❍ = bedingt geeignet

Stahl	Verzinkter Stahl	Edelstahl	Aluminium	Eloxiertes Aluminium	GRP / SMC	PP-EPDM	Glasurit CV - Primer	Glasurit CV - Primer Filler / Filler	Pulver	Coil-coating	Plywood	Holz	Werkslackierung	Altlackierung
					●●		●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●

Sicherheitshinweis:
Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Produkt Partikel < 0,1 µm enthalten sein können. Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch geeignet.
2004/42/IIB (c I)(540)456: Der innerhalb der EU vorgeschriebene VOC-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie: IIB.c I) in gebrauchsfertiger Einstellung beträgt max. 540 g/l. Dieses Produkt hat einen VOC-Gehalt von 456 g/l.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u.ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung erhalten Sie im Internet unter www.glasurit.com oder von ihrem Vertriebspartner. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.
BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany 11/2023

284-45

284-45 Variante mit 568-17

A brand of BASF –
We create chemistry

Vormischung	Vormischung 568-17 mit Einstellzusatz 1:1. Max. 50% der eingestzten Verdünnung mit 568-17 austauschen.
Mischungsverhältnis	2:1 + 10% nach Volumen
Härter	922-180 Pro
Verdünnung	352-320, -330, -310, -340, 568-17
Spritzviskosität 20°C	DIN 4: 17-21 s
Potlife bei 20°C	30 min

Anwendungsbereich:	**Compliant-Fließbecher**		**Saugbecher**	**Airless/ Airmix**	**Druckkessel/ Membranp.**
Spritzdruck	2,2-2,5 bar	2 bar	2,5 bar	2 bar	2,5 bar
Düseninnendruck					0,8-1,5 bar
Materialdruck				120-150 bar	
Düsengröße	1,4-1,6	1,5	1,7	0,28-0,33	1-1,1
Spannung				50-80 kV	
Elekt. Widerstand				600-800 Ω	
Spritzgänge	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Ablüftzeit bei 20 °C	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne
Schichtdicke:	50-70 µm				

Sicherheitshinweis:
Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Produkt Partikel < 0,1 µm enthalten sein können. Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch geeignet.
2004/42/IIB (c I)(540)456: Der innerhalb der EU vorgeschriebene VOC-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie: IIB.c I) in gebrauchsfertiger Einstellung beträgt max. 540 g/l. Dieses Produkt hat einen VOC-Gehalt von 456 g/l.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u.ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung erhalten Sie im Internet unter www.glasurit.com oder von ihrem Vertriebspartner. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

284-45

284-45 Variante mit 568-17

A brand of BASF –
We create chemistry

Trocknung	Überspritzbarkeit		Klebefrei	Abklebefest	Montagefest	Schleifbarkeit
	Min.	Max.				
Objekttemp. 20°C	30	8 h	30 min	30 min	30 min	

Abschließender Hinweis

* 284-45 muss bei Überlackierung mit wässrigen Basislacken 2:1+20-30% mit 922-280 PRO und 352-xxx eingestellt und verarbeitet werden (gilt nur für Deutschland!)
Füller mit max. 10 % Decklack 68 einfärbbar.
Durchschliffstellen müssen mit einer geeigneten Grundierung isoliert werden.
Geschliffene Fläche innerhalb 8h mit Decklack R 68, 55 überlackieren; darüberhinaus muß der Haftvermittler 284-10 eingesetzt werden.
Die zu lackierende Fläche sollte 3 m² nicht überschreiten.

Bitte beachten Sie: Bei der Autoreparaturlackierung sind neben den in diesem Dokument enthaltenen Verarbeitungshinweisen immer Reparaturanweisungen der Fahrzeughersteller, insbesondere zur verbauten Sensorik, zu beachten.

Sicherheitshinweis:
Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Produkt Partikel < 0,1 µm enthalten sein können. Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch geeignet.
2004/42/IIB (c I)(540)456: Der innerhalb der EU vorgeschriebene VOC-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie: IIB.c I) in gebrauchsfertiger Einstellung beträgt max. 540 g/l. Dieses Produkt hat einen VOC-Gehalt von 456 g/l.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u.ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung erhalten Sie im Internet unter www.glasurit.com oder von ihrem Vertriebspartner. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.
BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany 11/2023