



# TECHNISCHE INFORMATION

## 285-0 CV Glasurit Transparent Sealer CV farblos

# F

### Anwendung:



Beschriftung, Fahrerhaus Umlackierung, Mehrfarbenlackierung Decklack 68, pulverbeschichtete Profile/ Koffer

### Eigenschaften:

- Einfärbbar
- Guter Decklackstand
- Schnell trocknend

### Besondere Hinweise:

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Produkt Partikel < 0,1 µm enthalten sein können. Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch geeignet

**2004/42/IIIB (c II)(540)525:** Der innerhalb der EU vorgeschriebene VOC-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie: IIB.c II) in gebrauchsfertiger Einstellung beträgt max. 540 g/l. **Dieses Produkt hat einen VOC-Gehalt von 525 g/l.**

### Untergründe:

- = sehr gut geeignet
- = gut geeignet
- = bedingt geeignet

Stahl	Verzinkter Stahl	Edelstahl	Aluminium	Eloxiertes Aluminium	Gfk / SMC	PP-EPDM	Glasurit CV - Grundierungen	Glasurit CV - Grundfüller / Füller	Pulver	Coil-Coating	Plywood	Holz	Werkslackierung	Altackierung
					○		●●	●●	●●	●●	○	●●	●●	●●

### Anmerkungen:

Der Untergrund sollte sauber, frei von Stäuben, Rost, Ölen und Fetten sein.



Lackaufbau

CV 6, CV 7, CV 9

Ergiebigkeit

≈ 404 m<sup>2</sup> / l / 1µm

Festkörper

≈ 64 %

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u.ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung erhalten Sie im Internet unter [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) oder von Ihrem Vertriebspartner. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.



# TECHNISCHE INFORMATION

## 285-0 CV Glasurit Transparent Sealer CV farblos

# F



**Mischungsverhältnis** 2 : 1 + 30% nach Volumen



**Härter** 922-18 PRO oder 922-16 PRO



<b>Einstellzusatz</b>	352-50, kurz	15 - 20°C
	<b>352-91CV, normal</b>	<b>20 - 25°C</b>
	352-216, lang	25 - 30°C



<b>Spritzviskosität DIN 4 / 20° C</b>	17 s. DIN 4	<b>Potlife 20 °C</b>	3 Std.
---	-------------	----------------------	--------

Verarbeitung		Compliant-Fließbecher	HVLP-Pistole	Saugbecher	Airless/Airmix	Druckkessel / Membranp.
<b>Zerstäubendruck</b>	bar	2,2 - 2,5	2,0	2,5		
<b>Materialdruck</b>	bar	-	-	-		
<b>Düsengröße</b>	mm	1,4	1,5	1,7		
<b>Spannung</b>	kV	-	-	-		
<b>Elekt. Widerstand</b>	Ω	-	-	-		
<b>Spritzgänge</b>		1	1	1		
<b>Zwischenablüßzeit</b>	Min.					
<b>Schichtdicke</b>	µm	20 - 25				



**Trocknung**



**Überspritzbarkeit**



**Klebefrei**



**Abklebefest**



**Montagefest**



**Schleifbarkeit**

min.	max.
------	------

<b>Objekttemp.</b>	<b>20°C</b>	15 Min.	2 Std.
<b>Objekttemp.</b>	<b>60°C</b>		

**Hinweise**



Transparent Sealer 285-0 CV bei Bedarf mit max. 10 % Decklack 68 einfärbbar.