


TECHNISCHE INFORMATION

568-412 Glasurit CV Thix Additive

Z

Anwendung:



Eigenschaften:

- Optimierte Spritzsicherheit der R 68 bei schwierig zu lackierenden Objekten
- Verbesserte Decklack-Abdeckung auf Kanten / Schrauben / Nieten etc.
- Ersetzt eins zu eins die Verdünnung im Decklack R68
- Guter Verlauf & Decklackstand

Besondere Hinweise:

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Produkt Partikel < 0,1 µm enthalten sein können. Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch geeignet

Anmerkungen:

Der Untergrund sollte sauber, frei von Stäuben, Rost, Ölen und Fetten sein.



Lackaufbau

Ergiebigkeit

Festkörper ~ 14%



Mischungsverhältnis

4 : 1 : 1 nach Volumen



Härter

922-138, 922-139 oder 922-136



Einstellzusatz

568-412



Spritzviskosität DIN 4 / 20° C

~ 28 – 33 Sek.

Potlife 20 °C

< 60 Min.



Trocknung



Überspritz- barkeit

Min. Max.



Klebefrei



Abklebefest



Montage- fest



Schleifbar- keit

Objekttemp.

20°C

- 16 Std.

2,5 Std.

16 Std.

12 Std.

16 Std.

Objekttemp.

60°C

30 Min.

30 Min.

30 Min.

30 Min.

30 Min.

Hinweise



Decklack R68 mit 568-412 ist aufgrund seiner langen Einstellung für die Lackierung von großen Flächen und Objekten geeignet, bei höheren Temperaturen sollte mit 922-139 eingestellt werden. Bei Farbtönen mit geringerer Kantenabdeckung einmal dünn geschlossen vorlackieren, ablüften lassen und den zweiten Spritzgang auftragen. Trotz verbesserter Kantenabdeckung empfohlene Graustufeneinstellung des zu lackierenden Farbtons berücksichtigen.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u.ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung erhalten Sie im Internet unter www.glasurit.com oder von Ihrem Vertriebspartner. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.