




TECHNISCHE INFORMATION

568-96

Glasureit Express-Zusatz für 9-7
farblos

Z

Anwendung:



Baustellenfahrzeuge (Stahl), Chassis Neubau (Stahl / Aluminium)

Eigenschaften:

- Auf großen Flächen einsetzbar
- Schnell trocknend

Besondere Hinweise:

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Produkt Partikel < 0,1 µm enthalten sein können. Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch geeignet

Anmerkungen:

Aluminium-Chassis müssen entsprechend grundiert sein.
Siehe entsprechende Technische Informationen von 9-7



Lackaufbau

CV 4, CV 7

Ergiebigkeit

Festkörper 10 %



Mischungsverhältnis

4 : 1 nach Volumen



Härter



Einstellzusatz

568-96

15 - 20°C

568-96

20 - 25°C

568-96

25 - 30°C



Spritzviskosität
DIN 4 / 20° C

18 - 20 s. DIN 4

Hinweise



Nur in 9-7 einsetzen.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u.ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung erhalten Sie im Internet unter www.glasurit.com oder von ihrem Vertriebspartner. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.