Technische Information

# 568-M 135E

568-M 135E / Reihe 68 Variante mit 568-412

A brand of BASF –
We create chemistry

**Anwendungsbereich:**



**Eigenschaften:**

- Optimierte Spritzsicherheit der Reihe 68- bei schwierig zu lackierenden Objekten
- Verbesserte Decklack-Abdeckung auf Kanten/ Schrauben/ Nieten etc.
- Guter Verlauf und Decklackstand

**Hinweis:** Der Untergrund sollte sauber, frei von Stäuben, Rost, Ölen und Fetten sein.

**Untergründe**

●● = sehr gut geeignet
● = gut geeignet
❍ = bedingt geeignet

| Stahl | Verzinkter Stahl | Edelstahl | Aluminium | Eloxiertes Aluminium | GRP / SMC | PP-EPDM | Glasurit CV - Primer | Glasurit CV - Primer Filler / Filler | Pulver | Coil-coating | Plywood | Holz | Werkslackierung | Altlackierung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | ●● | | | | | | |

| | |
|---|---|
| **Mischungsverhältnis** | 4 : 1 : 1 nach Volumen |
| **Härter** | 922-138E, -139, -136 |
| **Verdünnung** | 568-412 |

**Sicherheitshinweis:**
Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Produkt Partikel < 0,1 µm enthalten sein können.
Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch geeignet.
**2004/42/IIB (d)(420)419:** Der innerhalb der EU vorgeschriebene VOC-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie: IIB.d) in gebrauchsfertiger Einstellung beträgt max. 420 g/l. Dieses Produkt hat einen VOC-Gehalt von 419 g/l.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u.ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung erhalten Sie im Internet unter www.glasurit.com oder von ihrem Vertriebspartner. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

# 568-M 135E

568-M 135E / Reihe 68 Variante mit 568-412

A brand of BASF –
We create chemistry

| Trocknung | Überspritzbarkeit | | Klebefrei | Abklebefest | Montagefest | Schleifbarkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Min. | Max. | | | | |
| **Objekttemp. 20°C** | | 16 h | 2,5 h | 16 h | 12 h | 16 h |
| **Objekttemp. 60°C** | 30 min | | 30 min | 30 min | 30 min | 30 min |

**Abschließender Hinweis**

Decklack Reihe 68- mit 568-412 ist aufgrund seiner langen Einstellung für die Lackierung von großen Flächen und Objekten geeignet, bei höheren Temperaturen sollte mit 922-139 eingestellt werden. Bei Farbtönen mit geringerer Kantenabdeckung einmal dünn geschlossen vorlackieren, ablüften lassen und den zweiten Spritzgang auftragen. Trotz verbesserter Kantenabdeckung empfohlene Graustufeneinstellung des zu lackierenden Farbtons berücksichtigen.

Bitte beachten Sie: Bei der Autoreparaturlackierung sind neben den in diesem Dokument enthaltenen Verarbeitungshinweisen immer Reparaturanweisungen der Fahrzeughersteller, insbesondere zur verbauten Sensorik, zu beachten.

**Sicherheitshinweis:**
Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Produkt Partikel < 0,1 µm enthalten sein können.
Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch geeignet.
**2004/42/IIB (d)(420)419:** Der innerhalb der EU vorgeschriebene VOC-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie: IIB.d) in gebrauchsfertiger Einstellung beträgt max. 420 g/l. Dieses Produkt hat einen VOC-Gehalt von 419 g/l.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u.ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung erhalten Sie im Internet unter www.glasurit.com oder von ihrem Vertriebspartner. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany 08/2023