

# 924-50

Glasureit CV clear coat extreme mat



A brand of BASF –  
We create chemistry

**Anwendungsbereich:**



Busse, Beschriftungen, Metallic-Beschichtung (Reihe 90-), Kofferaufbauten

**Eigenschaften:**

- guter Verlauf
- schönes und gleichmäßiges mattes Erscheinungsbild
- Hohe Flexibilität
- Glanzgrad ~ 10 Einheiten bei 60° / ~ 30 Einheiten bei 85°
- für mattes Finish mit Decklack Reihe 68-, Reihe 90- oder Reihe 55-

**Hinweis:**

Der Untergrund sollte sauber, frei von Stäuben, Rost, Ölen und Fetten sein.

**Untergründe**

- = sehr gut geeignet
- = gut geeignet
- = bedingt geeignet

Stahl	Verzinkter Stahl	Edelstahl	Aluminium	Eloxiertes Aluminium	GRP / SMC	PP-EPDM	Glasureit CV - Primer	Glasureit CV - Primer Filler / Filler	Pulver	Coil-coating	Plywood	Holz	Werkslackierung	Altlackierung
-------	------------------	-----------	-----------	----------------------	-----------	---------	-----------------------	---------------------------------------	--------	--------------	---------	------	-----------------	---------------



**Ergiebigkeit** 276 m<sup>2</sup>/l bei 1 µm

**Festkörper** ~ 33 %

**Sicherheitshinweis:**

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Produkt Partikel < 0,1 µm enthalten sein können. Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch geeignet.

**2004/42/IIB (e)(840)651:** Der innerhalb der EU vorgeschriebene VOC-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie: IIB.e) in gebrauchsfertiger Einstellung beträgt max. 840 g/l. Dieses Produkt hat einen VOC-Gehalt von 651 g/l.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u.ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung erhalten Sie im Internet unter [www.glasureit.com](http://www.glasureit.com) oder von ihrem Vertriebspartner. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

# 924-50

Glasurit CV clear coat extreme mat



A brand of BASF –  
We create chemistry

	<b>Mischungsverhältnis</b>	5 : 1 : 1 nach Volumen
	<b>Härter</b>	922-138, -139
	<b>Verdünnung</b>	352-315, -320, -330
	<b>Spritzviskosität 20°C</b>	DIN 4: 18-20 s
	<b>Potlife bei 20°C</b>	2 h

<b>Anwendungsbereich:</b>	<b>Compliant-Fließbecher</b>	<b>Saugbecher</b>	<b>Airless/ Airmix</b>	<b>Druckkessel/ Membranp.</b>
<b>Spritzdruck</b>	2,2-2,5 bar	2 bar		
<b>Düsengröße</b>	1,2-1,4	1,5		
<b>Spritzgänge</b>	2	2		
<b>Ablüfzeit bei 20 °C</b>	matt		matt	
<b>Schichtdicke:</b>	40-50 µm			

	<b>Trocknung</b>	<b>Überspritzbarkeit</b>	<b>Klebefrei</b>	<b>Abklebefest</b>	<b>Montagefest</b>	<b>Schleifbarkeit</b>
		Min.      Max.				
	<b>Objekttemp. 20°C</b>	8 h				
	<b>Objekttemp. 60°C</b>	30 min				

**Sicherheitshinweis:**

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Produkt Partikel < 0,1 µm enthalten sein können. Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch geeignet.

**2004/42/IIIB (e)(840)651:** Der innerhalb der EU vorgeschriebene VOC-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie: IIB.e) in gebrauchsfertiger Einstellung beträgt max. 840 g/l. Dieses Produkt hat einen VOC-Gehalt von 651 g/l.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u.ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung erhalten Sie im Internet unter [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) oder von ihrem Vertriebspartner. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

# 924-50

Glasurit CV clear coat extreme mat



A brand of BASF –  
We create chemistry

## Abschließender Hinweis

1 dünnen Spritzgang vorlegen, ablüften bis matt, und einen zweiten vollen Spritzgang auf Verlauf auftragen.

Bitte beachten: Der Glanzgrad wird von vielen Parametern beeinflusst, wie z. B. Filmdicke, Trocknungsbedingungen, Farbton, Luftfeuchtigkeit und Umgebungstemperatur, Ablüftzeiten zwischen den Schichten und vor der Ofentrocknung etc.

---

Bitte beachten Sie: Bei der Autoreparaturlackierung sind neben den in diesem Dokument enthaltenen Verarbeitungshinweisen immer Reparaturanweisungen der Fahrzeughersteller, insbesondere zur verbauten Sensorik, zu beachten.

---

## Sicherheitshinweis:

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Produkt Partikel < 0,1 µm enthalten sein können. Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch geeignet.

**2004/42/IIIB (e)(840)651:** Der innerhalb der EU vorgeschriebene VOC-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie: IIB.e) in gebrauchsfertiger Einstellung beträgt max. 840 g/l. Dieses Produkt hat einen VOC-Gehalt von 651 g/l.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u.ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung erhalten Sie im Internet unter [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) oder von ihrem Vertriebspartner. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.