



2K-Chassislackierung CV 4.1

Anwendung: Lackierung von Fahrzeugchassis
 Untergründe: Stahl und verzinkte Stähle – 1- oder 2-schichtig

Vorbehandlung	Reinigen - Schleifen - Reinigen (Siehe Technische Information A 4)		
Spachtel	839-20 + 948-36	100 : 3	Schleifen P80 / P150

1-Schicht-System

Decklack DTM

568-46	} 1:1	} 7 : 1 + 10-15%	Spritzgerät : Fließbecher*
Decklack: R68			Spritzgänge : 2 nass in nass
Härter : 922-138			Schichtdicke : 70 – 100 µm
Einstellz. : 352-216			Trocknung : Trocknung über Nacht oder Objekttemperatur 30 Min. 60°

2-Schicht-System

Chassisfüller

568-46	} 70:30	} 7 : 1 + 15-25%	Spritzgerät : Fließbecher*
Decklack: R68			Spritzgänge : 2 nass in nass
Härter : 922-138			Schichtdicke : 60 - 70 µm
Einstellz. : 352-216			Trocknung : 60 Min. 20°C oder Objekttemperatur 30 Min. 60°

Decklack

68-	} 4 : 1 : 1	Spritzgerät : Fließbecher *
Härter : 922-138		Spritzgänge : 1½
Einstellz. : 325-216		Schichtdicke : 40 – 60 µm
		Trocknung : Lufttrocknung über Nacht (16 Std. bei 20°C) oder 30 Min. 60°C

Bemerkung

Um den Korrosionsschutz zu gewährleisten, ist darauf zu achten, dass die erforderliche Schichtdicke aufgetragen wird (Strahlnarbe)

* = Andere Spritzgeräte siehe Technische Information

Sicherheitshinweise

- Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Produkt Partikel < 0,1 µm enthalten sein können.
- Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch geeignet.
- Bei der Verarbeitung sind die aktuellen Sicherheitsanweisungen und die persönliche Schutzausrüstung zu beachten.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u.ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung erhalten Sie im Internet unter www.glasurit.com oder von ihrem Vertriebspartner. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.