



# Mehrfarbenlackierung

## CV 9

Anwendung: Mehrfarbenlackierung / Beschriftung  
90CV oder HS 2K-CV-Decklack 68-  
CV-Mehrfarbenzusatz 568-17

Untergründe: CV Grundfüller / Füller, Altlackierung

### Untergründe

**Mit Haftvermittler:** Angeschliffene, ausgehärtete Altlackierung

**Ohne Haftvermittler:** Getrockneter Füller (30 Min. 60°C oder bis zu 16h Lufttrocknung), nach längerer Trocknung muss der Füller mit P400 angeschliffen werden. Geschliffene Füller / Grundfüller nachreinigen mit 541-5!

### Haftvermittler

**285-0 CV** } **2 : 1 + 30%**

Härter: 922-16 PRO  
Einstellz.: 352-50

Spritzgerät : Fließbecher\*  
Spritzgänge : 1  
Schichtdicke : **ca. 20 – 25 µm**  
Abluftzeit : min. 15 Min. 20°C  
max. 2 Std.

### Decklack

**68- \*\*** } **4 : 1 : 1**

Härter: 922-138  
oder 922-136 CV  
568-17

Spritzgerät : Fließbecher\*  
Spritzgänge : **1½ – 2**  
Schichtdicke : **40 – 60 µm**  
Abklebe fest.: 2 Std. 20°C  
Topfzeit max. 30 Minuten

\*\* nach 16 Std. Lufttrocknung, Haftvermittler 285-0CV einsetzen!

### Alternativ zu 68er Reihe:

### 90CV Basislack (90-M4 CV)

**90 CV** } **2 : 1**

Einst.: 93-E3 CV  
sofort einrühren

Spritzgerät : HVLP 1,5 mm\*  
2 ½ Spritzgänge  
10 -15 µm

1' ein dünner geschlossener Spritzgang (nicht deckend) **matt abziehen lassen**  
2' den zweiten Spritzgang satt und deckend auftragen **matt abziehen lassen**  
3' ½ Spritzgang zur Effektangleichung / **matt abziehen lassen**

### Klarlack

**924-68** } **3 : 1 : 1**

Härter : 922-138  
Einstellz. : 352-345

Spritzgerät : Fließbecher\*  
Spritzgänge : 1½  
Schichtdicke : **40 – 60 µm**  
Trocknung : 30 Min. 60°C  
oder : 16 Std. bei 20°C

\* = Andere Spritzgeräte siehe Technische Information

### Sicherheitshinweise

- Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Produkt Partikel < 0,1 µm enthalten sein können.
- Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch geeignet.
- Bei der Verarbeitung sind die aktuellen Sicherheitsanweisungen und die persönliche Schutzausrüstung zu beachten.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u.ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung erhalten Sie im Internet unter [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) oder von ihrem Vertriebspartner. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.