



Reparatur

CV Race 1

Anwendung: Lackierung von Chassis mit 2K Grundfüller
 Untergründe: Stahl (Fahrgestelle), Aluminium

Vorbehandlung

Reinigen - Schleifen - Reinigen (Siehe Technische Information A 4)

Spachtel

839-20 + 948-36; 100 : 3 Schleifen P80 / P150

**Grundierung
 nur für Aluminium**

283-6150

Zusatzl. : 352-228

Einstellz. : 352-50**

2 : 1 + 10%

Spritzgerät : Fließbecher*

Spritzgänge : 1½

Schichtdicke : **12 – 15 µm**

Abluftzeit : min. 20 - 30 Min. 20°C

max. 8 Std. 20°C

Chassisfüller

284-13

Härter: 922-18 PRO

Additiv: 568-17

Einstellz: 352-50**

4 : 1 : 0,5:0,5

Spritzgerät : Fließbecher*

Spritzgänge : **2**

Schichtdicke : **60 – 70 µm**

Abluftzeit : min. 30 Min. 20°C

Decklack

68-

Härter : 922-136

Einstellz. : 568-17

4 : 1 : 1

Spritzgerät : Fließbecher*

Spritzgänge : 1½

Schichtdicke : **40 – 60 µm**

Trocknung : Lufttrocknung

Topfzeit:
 max. 30 Minuten

* = Andere Spritzgeräte siehe Technische Information

** = abhängig von der Fläche, dem Objekt und der Umgebungstemperatur

Bemerkung

Die zu lackierende Fläche sollte die Größe von 3 m² nicht überschreiten

Sicherheitshinweise

- Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Produkt Partikel < 0,1 µm enthalten sein können.
- Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch geeignet.
- Bei der Verarbeitung sind die aktuellen Sicherheitsanweisungen und die persönliche Schutzausrüstung zu beachten.