



Reparatur

CV Race 3

Anwendung: Reparatur von Koffer-/Silofahrzeugen
 Untergründe: Aluminium, Anbauteile aus Stahl und verzinktem Stahl

Vorbehandlung : Reinigen - Schleifen - Reinigen (Siehe Technische Information A 4)

Spachtel : 839-20 + 948-36; 100 : 3 **Schleifen P80 / P150**

Grundfüller

283-1870 } **2 : 1 + 10-20%**
 Zusatzl. : 352-228**
 Einstellz. : 352-216

Spritzgerät : Fließbecher*
 Spritzgänge : 2 – 2½
 Schichtdicke : 20 – 25 µm
 Abluftzeit : min. 15 Min. 20°C
 max. 8 Std. 20 °C

Decklack

68- } **4 : 1 : 1**
 Härter : 922-136
 Einstellz. : 568-17

Spritzgerät : Fließbecher*
 Spritzgänge : 1½
 Schichtdicke : 40 – 60 µm
 Trocknung : Lufttrocknung

Topfzeit:
 max. 30 Minuten

* = Andere Spritzgeräte siehe Technische Information
 ** = abhängig von der Fläche, dem Objekt und der Umgebungstemperatur

Bemerkung Die zu lackierende Fläche sollte die Größe von 3 m² nicht überschreiten

Sicherheitshinweise

- Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Produkt Partikel < 0,1 µm enthalten sein können.
- Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch geeignet.
- Bei der Verarbeitung sind die aktuellen Sicherheitsanweisungen und die persönliche Schutzausrüstung zu beachten.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u.ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung erhalten Sie im Internet unter www.glasurit.com oder von ihrem Vertriebspartner. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.