

# 1006-26

Masilla a pistola UP, gris Variante para VC



A brand of BASF –  
We create chemistry

<b>Aplicación:</b>	todas las aplicaciones
<b>Propiedades:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• buenas propiedades de relleno</li> <li>• secado rápido</li> <li>• lijable al poco tiempo</li> </ul>
<b>Observaciones:</b>	El sustrato debe estar limpio, sin polvo, óxido, aceite ni grasa. Max 2% 352-310 (en peso).

## Modo de empleo

### Substratos

Muy adecuado:

- GRP / SMC
- Madera
- Pintura - OEM
- Pintura antigua

Adecuado:

- Acero
- Aluminio
- Glasurit CV - Imprimación aparejo / Aparejo
- Coil-coating
- Pintura en polvo
- Contrachapado



Spreading rate 551 m<sup>2</sup>/l at 1 µm  
Solid Content 72 % (RFU~73%)

### Copa de succión

Presión de aplicación 2.5 bar  
Tamaño de boquilla 2.5-3  
Número de manos 3-8



## Aviso de seguridad:

No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.  
Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

**2004/42/IIIB (b)(250)249:** El valor límite máximo de la UE para este producto (categoría de producto: IIB.b) en su forma lista para usar es de 250 g/l de VOC como máximo.

**El contenido de VOC de este producto es de 249 g/l.**

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web ([www.glasurit.com](http://www.glasurit.com)) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.

# 1006-26

Masilla a pistola UP, gris Variante para VC



A brand of BASF –  
We create chemistry

100 : 5 % en volumen



**Endurecedor**

948-22



**Diluyente**

352-310  
max. 2%



**Viscosidad de aplicación a 20°C** DIN 4:

**Vida de la mezcla a 20°C** 30 min

**Aplicación:**



**Pistola de gravedad homologada**



**Pistola de gravedad HVLP**

**Presión de aplicación** bar

2,2-2,5

**Tamaño de la boquilla**

2,5-3

**Número de manos**

3-8

**Espesor de película:** µm

>200 max. 1000



**Secado a 20 °C**

3-4 h

**Secado a 60 °C**

30 min

**Observaciones**

**Sandable**

Object Temp. 20 °C 3-4 h

Object Temp. 60 °C 30 min

**Observaciones**

No aplicar 1006-26 sobre imprimación fosfatante ni sobre substratos pretratados con ácido!  
Para 1006-26 solo se debe usar lijado en seco. El acero galvanizado se debe imprimir con 283-6150 y 284-13 (máx. 30 - 40 µm). Para temperaturas inferiores a 15 °C o para acelerar el secado, se puede aumentar la cantidad de 948-22 hasta el 7,5% del vol.

**Aviso de seguridad:**

No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.

Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

**2004/42/II B (b)(250)249:** El valor límite máximo de la UE para este producto (categoría de producto: IIB.b) en su forma lista para usar es de 250 g/l de VOC como máximo.

**El contenido de VOC de este producto es de 249 g/l.**

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web ([www.glasurit.com](http://www.glasurit.com)) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.

# 1006-26

Masilla a pistola UP, gris Variante para VC



A brand of BASF –  
We create chemistry

A tener en cuenta: Para el repintado de automóviles, además de las instrucciones de proceso proporcionadas en este documento, siempre se deben revisar las instrucciones de reparación de los fabricantes de vehículos, en particular en lo que a la tecnología de sensores instalada se refiere.

#### **Aviso de seguridad:**

No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.

Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

**2004/42/IIIB (b)(250)249:** El valor límite máximo de la UE para este producto (categoría de producto: IIB.b) en su forma lista para usar es de 250 g/l de VOC como máximo.

**El contenido de VOC de este producto es de 249 g/l.**

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web ([www.glasurit.com](http://www.glasurit.com)) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.