568-M 135E

ECO Glastiff Glastiff BASE -

568-M 135E / serie 68 variante con 568-412

A brand of BASF – We create chemistry

Aplicación:





Propiedades:

- Mejora la resistencia al descuelgue de la serie 68 en objetos con geometría difícil
- Mejor cubrición de bordes en bordes afilados / tornillos / remaches, etc.
- · Buena nivelación y acabado del esmalte.

Observaciones:

El substrato debe estar limpio, libre de polvo, óxido, aceite y grasa.

Substratos									Filler						
= Very well= well= suited in some cases	Acero	Acero galvanizado	Acero inoxidable	Aluminium	Anodized Aluminium	GRP / SMC	PP-EPDM	Glasurit CV - Primer	Glasurit CV - Primer Fi/ Filler	Powder coating	Coil-coating	Plywood	Wood	OEM-Paintwork	Old paint work



Relación de mezcla 4:1:1 en volumen



Endurecedor 922-138E, -139, -136



Diluyente 568-412

Aviso de seguridad:

No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.

Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

2004/42/IIB (c I)(420)419: El valor límite máximo de la UE para este producto (categoría de

producto: IIB.d) en su forma lista para usar es de 420 g/l de VOC como máximo.

El contenido de VOC de este producto es de 419 g/l.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web (www.glasurit.com) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.

568-M 135E

ECO Glastriti

A brand of BASF –
We create chemistry

568-M 135E / serie 68 variante con 568-412

Secado	Repintable	Al tacto	Listo para enmascarar	Listo para montaje	Lijable	
	mín. máx.					
Temp. Objeto 20°C	16 h	2,5 h	16 h	12 h	16 h	
Object temp. 60°C	30 min	30 min	30 min	30 min	30 min	

Observaciones

La serie 68 con 568-412 es, gracias a su lenta tasa de evaporación adecuada para grandes áreas y vehículos, a temperaturas más altas se recomienda 922-139. Para los colores con menor rendimiento en cuanto al cubrición de bordes, aplicar una mano fina pero cubierta, seguido de tiempo de evaporación y una segunda mano. Usar el tono gris recomendado para los colores a aplicar.

A tener en cuenta: Para el repintado de automóviles, además de las instrucciones de proceso proporcionadas en este documento, siempre se deben revisar las instrucciones de reparación de los fabricantes de vehículos, en particular en lo que a la tecnología de sensores instalada se refiere.



Aviso de seguridad:

No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.

Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

2004/42/IIB (c I)(420)419: El valor límite máximo de la UE para este producto (categoría de producto: IIB.d) en su forma lista para usar es de 420 g/l de VOC como máximo.

El contenido de VOC de este producto es de 419 g/l.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web (www.glasurit.com) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leves y normativas en vigor.