58-1250 M



Esmalte para chasis 2K HS para VC, negro rally (mate)

Aplicación:





todas las aplicaciones donde se requiere un brillo reducido, chasis (cambio de color), pintado del chasis, contenedor

Propiedades:

- · apto para todas las imprimaciones y aparejos CV Glasurit
- · buena nivelación
- · alta eficiencia
- · buen poder cubriente
- · excelente dureza de la superficie
- · excelente resistencia UV

Observaciones:

El substrato debe estar limpio, libre de polvo, óxido, aceite y grasa.

Substratos									Filler						
= Very well= well= suited in some cases	Acero	Acero galvanizado	Acero inoxidable	Aluminium	Anodized Aluminium	GRP / SMC	PP-EPDM	Glasurit CV - Primer	Glasurit CV - Primer Fil/ Filler	Powder coating	Coil-coating	Plywood	Mood	O OEM-Paintwork	O Old paint work



Rendimiento 536 m²/l a 1 μm

Contenido de sólidos $\sim 67 \%$

Aviso de seguridad:

No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.

Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

2004/42/IIB (d)(420)419: El valor límite máximo de la UE para este producto (categoría de

producto: IIB.d) en su forma lista para usar es de 420 g/l de VOC como máximo.

El contenido de VOC de este producto es de 419 g/l.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web (www.glasurit.com) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.

58-1250 M



Esmalte para chasis 2K HS para VC, negro rally (mate)



Relación de mezcla

4:1:1 en Volumen



Endurecedor

922-139, -138, -136



Diluyente

352-320, -315, -330



Viscosidad de aplicación a DIN 4: 18-22 s

20°C

Vida de la mezcla a 20°C 1,5 h

Aplicación:	Pistola de gravedad	Pistola de gravedad HVLP	Pistola de succión	Airless/ Airmix	Calderín Bomba doble membrana
Presión de aplicación	2,2-2,5 bar	2 bar	2,5 bar	2 bar	2,5 bar
Material pressure_Number				120-180 bar	0,8-1,5 bar
Tamaño de la boquilla	1,4	1,5	1,7	0,23-0,28	1-1,1
Tensión				50-80 kV	
Resistencia eléctrica				700-1500 Ω	
Manos	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Evaporación a 20 °C	sin evap.	sin evap.	sin evap.	sin evap.	sin evap.
Espesor de película:	40-60 μm				

Aviso de seguridad:

No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.

Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

2004/42/IIB (d)(420)419: El valor límite máximo de la UE para este producto (categoría de

producto: IIB.d) en su forma lista para usar es de 420 g/l de VOC como máximo.

El contenido de VOC de este producto es de 419 g/l.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web (www.glasurit.com) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.

58-1250 M



Esmalte para chasis 2K HS para VC, negro rally (mate)

(<)
_`	_	L	

Secado	Repintable	Al tacto	Listo para enmascarar	Listo para montaje	Lijable
	mín. máx.				
Temp. Objeto 20°C	16 h	2,5 h	16 h	12 h	16 h
Object temp. 60°C	30 min	30 min	30 min	30 min	30 min

Observaciones

El nivel de brillo depende del master de color específico.

Se puede repintar consigo mismo sin lijado intermedio hasta 16 horas después de la aplicación. Debido al nivel de brillo reducido, no es adecuado para procesos de difuminado.

A tener en cuenta: Para el repintado de automóviles, además de las instrucciones de proceso proporcionadas en este documento, siempre se deben revisar las instrucciones de reparación de los fabricantes de vehículos, en particular en lo que a la tecnología de sensores instalada se refiere.

Aviso de seguridad:

No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.

Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

2004/42/IIB (d)(420)419: El valor límite máximo de la UE para este producto (categoría de producto: IIB.d) en su forma lista para usar es de 420 g/l de VOC como máximo.

El contenido de VOC de este producto es de 419 g/l.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web (www.glasurit.com) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leves y normativas en vigor.