


839-15

839-15 Variant with 284-13



A brand of BASF –
We create chemistry

Aplicación:



todas las aplicaciones

Propiedades:

- lijable al poco tiempo
- buenas propiedades de relleno
- alineación muy flexible para soldaduras

Observaciones:

El sustrato debe estar limpio, sin polvo, óxido, aceite ni grasa.
Sobre sustratos de zinc, antes de rellenar, debe aplicarse la imprimación aparejo 284-13 para VC (20 - 25 µm, 20 min. 60°C) como promotor de adherencia. O ver variante con EP 801-715

Substratos

- = Very well
- = well
- = suited in some cases

●●	Acero	●●	Acero galvanizado	●●	Acero inoxidable	●●	Aluminium	●●	Anodized Aluminium	●	GRP / SMC	●	PP-EPDM	●	Glasurit CV - Primer	●	Glasurit CV - Primer Filler / Filler	●	Powder coating	●	Coil-coating	●	Plywood	●●	Wood	●	OEM-Paintwork	●	Old paint work
----	-------	----	-------------------	----	------------------	----	-----------	----	--------------------	---	-----------	---	---------	---	----------------------	---	--------------------------------------	---	----------------	---	--------------	---	---------	----	------	---	---------------	---	----------------



Relación de mezcla

100 : 3 en peso



Endurecedor

G-H-110

Vida de la mezcla a 20°C 4 min

Aviso de seguridad:

No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.

Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

2004/42/IIIB (b)(250)219: El valor límite máximo de la UE para este producto (categoría de producto: IIB.d) en su forma lista para usar es de 250 g/l de VOC como máximo.

El contenido de VOC de este producto es de 219 g/l.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web (www.glasurit.com) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.

839-15

839-15 Variant with 284-13



A brand of BASF –
We create chemistry



Secado

Repintable

Al tacto

**Listo para
enmascarar**

Listo para montaje

Lijable

mín. máx.

Temp. Objeto 20°C

30 min

Observaciones

Se puede lijar pasados 30 min.
Producto muy flexible apropiado, por ejemplo, para soldaduras de cisternas.
¡No aplicar sobre imprimación fosfatante ni sobre substratos pretratados con ácido!

A tener en cuenta: Para el repintado de automóviles, además de las instrucciones de proceso proporcionadas en este documento, siempre se deben revisar las instrucciones de reparación de los fabricantes de vehículos, en particular en lo que a la tecnología de sensores instalada se refiere.

Aviso de seguridad:

No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.

Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

2004/42/IIIB (b)(250)219: El valor límite máximo de la UE para este producto (categoría de producto: IIB.d) en su forma lista para usar es de 250 g/l de VOC como máximo.

El contenido de VOC de este producto es de 219 g/l.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web (www.glasurit.com) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.