

839-180

Glasurit CV masilla a pistola, gris



A brand of BASF –
We create chemistry

Aplicación:



todas las aplicaciones

Propiedades:

- buenas propiedades de relleno
- secado rápido
- lijable al poco tiempo

Observaciones:

El substrato debe estar limpio, sin polvo, óxido, aceite ni grasa.

Substratos

- = Very well
- = well
- = suited in some cases

●	Acero	●●	Acero galvanizado	●	Acero inoxidable	●	Aluminium	●●	Anodized Aluminium	●●	GRP / SMC	●	PP-EPDM	●	Glasurit CV - Primer	●	Glasurit CV - Primer Filler / Filler	●	Powder coating	●	Coil-coating	●	Plywood	●●	Wood	●●	OEM-Paintwork	●●	Old paint work
---	-------	----	-------------------	---	------------------	---	-----------	----	--------------------	----	-----------	---	---------	---	----------------------	---	--------------------------------------	---	----------------	---	--------------	---	---------	----	------	----	---------------	----	----------------



Rendimiento 551 m²/l a 1 µm

Contenido de sólidos ~72 % (RFU~73%)

Aviso de seguridad:

No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.

Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

2004/42/IIIB (b)(250)249: El valor límite máximo de la UE para este producto (categoría de producto: IIB.d) en su forma lista para usar es de 250 g/l de VOC como máximo.

El contenido de VOC de este producto es de 249 g/l.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web (www.glasurit.com) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.

839-180

Glasurit CV masilla a pistola, gris



A brand of BASF –
We create chemistry



Relación de mezcla 100 : 5 % en volumen + max. 2% en peso



Endurecedor G-H-115



Diluyente 352-310

Vida de la mezcla a 20°C 30 min

Aplicación:	Pistola de gravedad	Pistola de gravedad HVLV	Pistola de succión	Airless/ Airmix	Calderín Bomba doble membrana
Presión de aplicación	2,2-2,5 bar		2,5 bar		
Tamaño de la boquilla	2,5-3		2,5-3		
Manos	3-8		3-8		
Espesor de película:	>200 max. 1000				

Secado	Repintable	Al tacto	Listo para enmascarar	Listo para montaje	Lijable
	mín.	máx.			
Temp. Objeto 20°C	3 h	4 h			3-4 h
Object temp. 60°C	30 min				30 min

Aviso de seguridad:

No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.

Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

2004/42/IIIB (b)(250)249: El valor límite máximo de la UE para este producto (categoría de producto: IIB.d) en su forma lista para usar es de 250 g/l de VOC como máximo.

El contenido de VOC de este producto es de 249 g/l.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web (www.glasurit.com) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.

839-180

Glasurit CV masilla a pistola, gris



A brand of BASF –
We create chemistry

Observaciones

No usar 839-180 sobre imprimaciones fosfatantes o sustratos pretratados con ácido!
Lijar el 839-180 únicamente en seco. El acero galvanizado debe ser imprimado con 283-1870 y 284-13 (max. 30 - 40 µm). Para temperaturas menores de 15°C o para acelerar el proceso de secado se puede incrementar la cantidad de G-H-115 hasta un 7.5 vol.%.

A tener en cuenta: Para el repintado de automóviles, además de las instrucciones de proceso proporcionadas en este documento, siempre se deben revisar las instrucciones de reparación de los fabricantes de vehículos, en particular en lo que a la tecnología de sensores instalada se refiere.

Aviso de seguridad:

No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.

Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

2004/42/IIIB (b)(250)249: El valor límite máximo de la UE para este producto (categoría de producto: IIB.d) en su forma lista para usar es de 250 g/l de VOC como máximo.

El contenido de VOC de este producto es de 249 g/l.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web (www.glasurit.com) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.