839-5

Glasurit CV masilla universal, blanco

A brand of BASF –
We create chemistry

Aplicación:



todas las aplicaciones

Propiedades:

- secado rápido
- apto sobre todos los substratos
- buenas propiedades de relleno
- lijable al poco tiempo

Observaciones: El substrato debe estar limpio, sin polvo, óxido, aceite ni grasa.

Substratos

●● = Very well
● = well
❍ = suited in some cases

Acero	Acero galvanizado	Acero inoxidable	Aluminium	Anodized Aluminium	GRP / SMC	PP-EPDM	Glasurit CV - Primer	Glasurit CV - Primer Filler / Filler	Powder coating	Coil-coating	Plywood	Wood	OEM-Paintwork	Old paint work
●●	●●	❍	●●		●			●	●	●	●	●	●	●

Contenido de sólidos ~ 96 %

Aviso de seguridad:
No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.
Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.
2004/42/IIB (b)(250)180: El valor límite máximo de la UE para este producto (categoría de producto: IIB.d) en su forma lista para usar es de 180 g/l de VOC como máximo.
El contenido de VOC de este producto es de 219 g/l.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web (www.glasurit.com) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.

839-5

Glasurit CV masilla universal, blanco

A brand of BASF –
We create chemistry

Relación de mezcla	100 : 2 - 3 % en peso
Endurecedor	G-H-110
Vida de la mezcla a 20°C	4 min

Secado	**Repintable**		**Al tacto**	**Listo para enmascarar**	**Listo para montaje**	**Lijable**
	mín.	máx.				
Temp. Objeto 20°C						20-30 min

Observaciones	Se puede lijar después de 20 - 30 min. No apto para aplicaciones que requieran elasticidad, e.j., cordones de soldadura. No usar sobre substratos pretratados con ácido.

A tener en cuenta: Para el repintado de automóviles, además de las instrucciones de proceso proporcionadas en este documento, siempre se deben revisar las instrucciones de reparación de los fabricantes de vehículos, en particular en lo que a la tecnología de sensores instalada se refiere.

Aviso de seguridad:
No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.
Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.
2004/42/IIB (b)(250)180: El valor límite máximo de la UE para este producto (categoría de producto: IIB.d) en su forma lista para usar es de 180 g/l de VOC como máximo.
El contenido de VOC de este producto es de 219 g/l.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web (www.glasurit.com) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.