

523-15E Eco Balance

**G / Z**

**Glasurit® Aditivo Racing**



01/2018

- Aplicación:** Acelerador de secado de la laca Glasurit VOC 923-610E Eco Balance en superficies verticales.
- Propiedades:** 523-15E Eco Balance aumenta la reactividad química de los productos en los que se usa, de forma que se acortan los tiempos de espera para realizar las operaciones de lijado o pulido, o para empezar a montar de nuevo las piezas. 523-15E Eco Balance es especialmente adecuado para los talleres que, para ahorrar energía, secan en horno la laca aplicada a temperaturas de panel inferiores a 60 °C. 523-15E Eco Balance está especialmente indicado para reparaciones pequeñas. Mejora el secado y el endurecimiento de la superficie, además de aumentar la resistencia a la cinta.

	<b>Relación de mezcla</b>	3 : 1 : 1 100% del vol. 923-610E Eco Balance 33% del vol. 929-61E Eco Balance 33% del vol. 523-15E Eco Balance Mezclar bien y filtrar antes de la aplicación.
	<b>Viscosidad de aplicación, DIN 4 a 20 °C</b>	18 – 21 s
	<b>Pistola de gravedad Presión de aplicación</b>	Consultar la hoja de datos técnicos del producto con el que se va a usar 523-15E Eco Balance.
	<b>Número de manos</b>	1½, sin evaporación entre ellas 2, aprox. 3 min. de evaporación intermedia entre la aplicación de las dos manos Espesor de película: 40 – 60 µm
	<b>Secado a 60 °C Secado a 40 °C Secado a 20 °C</b>	<b>923-610 Eco Balance</b> 10 – 15 min., mejor capacidad de pulido 30 min. 3 – 4 h

**Advertencia de seguridad:**

No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.

Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.



REDcert²-929-35244206

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web <http://techinfo.glasurit.com> o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.