

523-65E Eco Balance

G / Z

Glasurit® Aditivo para secado al aire



01/2018

Aplicación: Aditivo para acelerar el secado al aire de Glasurit® 923-610E Eco Balance sobre superficies verticales y horizontales. Utilizando 523-65E Eco Balance se puede obtener una superficie libre de polvo más rápidamente. Mejora significativamente la capacidad de lijado y pulido, además de la preparación para el montaje. 523-65E Eco Balance está especialmente indicado para los talleres que buscan ahorrar energía y secar la laca a una temperatura de panel inferior a 60 °C. 523-65E Eco Balance puede ayudar a reducir el tiempo de ocupación de las cabinas mixtas y de los hornos de secado. 523-65E Eco Balance es especialmente adecuado para reparaciones pequeñas.

Propiedades: Reduce el tiempo de secado a temperatura ambiente
Mejor secado, endurecimiento y capacidad de pulido de la superficie

	Relación de mezcla	3 : 1 : 1		
		100% del vol.	923-610E Eco Balance	
		33% del vol.	929-61E Eco Balance	
		33% del vol.	523-65E Eco Balance	
	Viscosidad de aplicación, DIN 4 a 20 °C	18 – 21 s	Vida de la mezcla a 20 °C	15 – 60 min.
	Pistola de gravedad Presión de aplicación	Consultar la hoja de datos técnicos del producto con el que se va a usar 523-65E Eco Balance.		
	Número de manos	1 ½ sin tiempo de evaporación entre ellas	Espesor de película	aprox. 50 µm
	Secado		20 °C	40 °C
		923-610E Eco Balance		60 °C
		Libre de polvo tras	20 – 30 min.	10 – 15 min.
		Se puede pulir tras	2 – 3 h	1 h**
				< 10 min.
				1 h**
		*Cabina en modo de circulación de aire		
		**Tiempo de espera a temperatura ambiente tras el secado de la superficie en el horno		

Advertencia de seguridad:

No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.

Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.



REDcert²-929-35244206

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web <http://techinfo.glasurit.com> o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.