



Käyttö: Kuivatusta nopeuttava lisäaine käytettäväksi Glasurit VOC kirkaslakan 923-610E Eco Balance kanssa pystysuurilla pinnoilla.

Ominaisuudet: 523-15E Eco Balance lisää sen kanssa käytettävien tuotteiden kemiallista reaktiivisuutta, mikä lyhentää odotusaikojä ennen hionnan, kiillottamisen tai uudelleen kokoamisen aloittamista. 523-15E Eco Balance sopii erityisen hyvin maalaamoille, jotka energiaa säästääkseen kuivattavat ruiskutetun kirkaslakan uunissa, kohteen lämpötilan ollessa alle 60°C. 523-15E Eco Balance soveltuu erityisen hyvin pieniin korjaustöihin.
Parantaa pinnan kuivumis- ja kovettumisominaisuuksia sekä teipinkestävyyttä

	Sekoitusuhde	3 : 1 : 1 100% (tilav.) 923-610E Eco Balance 33% (tilav.) 929-61E Eco Balance 33% (tilav.) 523-15E Eco Balance Sekoita hyvin ja siivilöi ennen ruiskutusta.
	Ruiskutusviskositeetti DIN 4 / 20°C	18 – 21 s, tuotteesta riippuen
	Yläsäiliöruiskun ruiskuraspaine	Perinteinen yläsäiliöruisku 1.3 – 1.4 mm, 2.0 bar HVLP ruisku: 1.3 mm 2.0 – 3.0 bar / 0.7 bar suuttimella
	Ruiskutuskerrokset	1 ½, ilman välihahdutusta 2, pidä 3 min. välihahdutus kerrosten ruiskuttamisen välissä Maalikalvon paksuus: 40 - 60 µm
	Kuivatus 60 °C Kuivatus 40 °C Kuivatus 20 °C	923-610E Eco Balance 10 – 15 min., parantunut kiillotettavuus 30 min. 3 – 4 h

Turvallisuusvihje:

Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että tuote sisältää hiukkasia < 0.1 µm

Tuotteet soveltuvat ainoastaan ammattikäyttöön.



REDcert²-929-35244206

Tässä julkaisussa esitetyt tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietoomme ja kokemukseemme. Ottaen huomioon, että tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön vaikuttavat useat eri tekijät, nämä tiedot eivät vapauta tehtävän suorittajaa omien tutkimusten ja testien tekemisestä; nämä tiedot eivät myöskään sisällä minkäänlaisia takuita tietystä tuoteominaisuudesta tai tuotteiden soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Jokainen kuvaus, piirros, kuva, tieto, mittasuhte, paino jne. on ainoastaan yleiseksi tiedoksi, ne saattavat muuttua ilman ennakoilmoitusta eivätkä ne määrittele sovitua sopimuksenmukaista tuotelaatua (tuote-erittely). Viimeisin versio korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Viimeisin versio on saatavissa internet-sivuillamme <http://techinfo.glasurit.com> tai suoraan myyjältä. Omistusoikeuksien ja annettujen lakien ja määräysten noudattaminen on vastaanottajan vastuulla.