

523-65E Eco Balance

G / Z

Glasurit® ilmakeivatuslisäaine



01/2018

Käyttö: Kuivumista nopeuttava lisäaine käytettäväksi kirkaslakan Glasurit® 923-610E Eco Balance kanssa vaaka- ja pystysuorilla pinnoilla. Lisäaineen 523-65E Eco Balance käyttö auttaa saavuttamaan pölyttömän pinnan nopeammin. Hiottavuus, kiillotettavuus ja kokoonpanovalmius paranevat merkittävästi. 523-65E Eco Balance sopii erityisen hyvin maalaamolle, jotka haluavat säästää energiaa ja kuivattaa kirkaslakan kohteen lämpötilan oleissa alle 60°C. 523-65E Eco Balance auttaa lyhentämään sekä kammion että kuivatusuunin käyttöaikoja. 523-65E Eco Balance soveltuu erityisen hyvin pieniin korjaustöihin.

Ominaisuudet: Lyhyempi kuivatusaika huoneenlämpötilassa
Parantuneet maalipinnan kuivatus-, kovettumis- ja kiillotusominaisuudet

	Sekoitussuhde	3 : 1 : 1		
		100 % (tilav.)	923-610E Eco Balance	
		33 % (tilav.)	929-61E Eco Balance	
		33 % (tilav.)	523-65E Eco Balance	
	Ruiskutusviskositeetti DIN 4 (20°C)	Tuotteesta riippuen 18 – 21 s	Käyttöaika 20 °C: 15 – 60 min	
	Yläsäiliöruiskun ruiskutusapaine	Tarkista sen tuotteen teknisestä ohjeesta, jonka kanssa lisäainetta 523-65E Eco Balance käytetään.		
	Ruiskutuskerrokset	1 ½ ilman väliahdutusta	Maalikalvon paksuus	n. 50 µm
	Kuivatus	923-610E Eco Balance	20° C	40° C
		Pölytön ajassa	20 – 30 min *	10 – 15 min
		Hiottavissa ajassa	2 – 3 h	1 h **
		*Ruiskutuskammio kiertoilmatilassa		
		**Odotusaika huoneenlämmössä sen jälkeen kun pinta on kuivatettu uunissa		

Turvallisuusvihje:

Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että tuote sisältää hiukkasia < 0.1 µm
Tuotteet soveltuvat ainoastaan ammattikäyttöön.



REDcert²-929-35244206

Tässä julkaisussa esitetyt tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietoomme ja kokemukseemme. Ottaen huomioon, että tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön vaikuttavat useat eri tekijät, nämä tiedot eivät vapauta tehtävän suorittajaa omien tutkimusten ja testien tekemisestä; nämä tiedot eivät myöskään sisällä minkäänlaisia takuita tietyistä tuoteominaisuuksista tai tuotteiden soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Jokainen kuvaus, piirros, kuva, tieto, mittasuhteet, paino jne. on ainoastaan yleiseksi tiedoksi, ne saattavat muuttua ilman ennakoilmoitusta eivätkä ne määrittele sovitua sopimuksenmukaista tuotelaatua (tuote-erittely). Viimeisin versio korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Viimeisin versio on saatavissa internet-sivuillamme <http://techinfo.glasurit.com> tai suoraan myyjältä. Omistusoikeuksien ja annettujen lakien ja määräysten noudattaminen on vastaanottajan vastuulla.