

923-610E Eco Balance

G / C



Glasurit® HS kirkaslakka, nopeasti kuivuva VOC

01/2018

Käyttö: HS kirkaslakka 90-linjan värimassoille. Yleiskäyttöinen nopeisiin joko yhden paneelin tai kokonaisen kyljen korjausmaalauksiin..

Ominaisuudet: Nopeasti kuivuva, erinomaiset kiillotusominaisuudet, yleiskäyttöinen. Paranettu pinnan kuivuminen ja kovettuminen.

	Sekoitusuhde	3 : 1 : 1 100 % (tilav.) 923-610E Eco Balance 33 % (tilav.) 929-61E Eco Balance 33 % (tilav.) 523-15E Eco Balance
	Sekoitusuhde	Kuivatus 20 °C 3 : 1 : 1 100 % (tilav.) 923-610E Eco Balance 33 % (tilav.) 929-61E Eco Balance 33 % tilav.) 523-65E Eco Balance
	Ruiskutusviskositeetti DIN 4 (20 °C)	18 – 21 s Käyttöaika 20 °C: 45 min.
	Yläsäiliöruisku ruiskutusaine	Perinteinen yläsäiliöruisku: HVLP-yläsäiliöruisku: 1.3 mm 1.3 – 1.4 mm 2.0 bar 2.0 – 3.0 bar, 0.7 bar suuttimella
	Ruiskutuskerrokset	1 ½ ilman välilohdutusta Maalikalvon paksuus 2 ruiskutuskertaa 3 min. välilohdutus kerrosten välissä 40 - 60 µm
	Kuivatus 60 °C Kuivatus 40 °C Kuivatus 20 °C	10 – 15 min. kohteen lämpötilassa* 30 – 45 min. kohteen lämpötilassa* 2 – 3 h käytettäessä 523-65E Eco Balance Glasuritilmakuivatuslisäainetta* Kuivatusajat saattavat vaihdella valitun kovettajan, ohenteen ja käytettävän mukaan. 523-15E Eco Balance GlasuritRacing Additive saattaa lyhentää kuivatusaikoja.
	Infrapuna (lyhytaalto)	10 min.

Turvallisuusvihje:

Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että tuote sisältää hiukkasia < 0.1 µm
Tuotteet soveltuvat ainoastaan ammattikäyttöön.

2004/42/IIB(d)(420)419: EU raja-arvo tälle tuotteelle (tuote kategoria: IIB.d) on käyttövalmiissa muodossa maks 420 g/litra VOC. Tämän tuotteen VOC sisältö on 419 g/litra.



REDcert²-929-35244206

Tässä julkaisussa esitetyt tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietoomme ja kokemukseemme. Ottaen huomioon, että tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön vaikuttavat useat eri tekijät, nämä tiedot eivät vapauta tehtävän suorittajaa omien tutkimusten ja testien tekemisestä; nämä tiedot eivät myöskään sisällä minkäänlaisia takuita tietyistä tuoteominaisuuksista tai tuotteiden soveltuvuudesta tietyyn tarkoitukseen. Jokainen kuvaus, piirros, kuva, tieto, mittasuhteet, paino jne. on ainoastaan yleiseksi tiedoksi, ne saattavat muuttua ilman ennakoilmoitusta eivätkä ne määrittele sovitua sopimuksenmukaista tuotelaatua (tuote-erittely). Viimeisin versio korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Viimeisin versio on saatavissa internet-sivuillamme <http://techinfo.glasurit.com> tai suoraan myyjältä. Omistusoikeuksien ja annettujen lakien ja määräysten noudattaminen on vastaanottajan vastuulla.