



FICHE TECHNIQUE PRODUIT

839-15

Glasureit Mastic PL souple
gris-beige

M

Application :



Toutes applications

Description :

- Rapidement ponçable
- Bon pouvoir couvrant
- Hautement flexible pour les zones soudées

Remarques spécifiques :

Il ne peut pas être exclu que ce produit contienne des particules < 0.1 µm.
Les produits sont réservés aux utilisateurs professionnels.

2004/42/IIIB (b)(250)180: La valeur limite selon la législation européenne pour ce produit (catégorie: IIB.b) est au maximum de 250 g/l de COV sous forme prêt à l'emploi. **Le contenu en COV de ce produit est de 180 g/l.**

Supports :

- = très bien adapté
- = bien adapté
- = adapté dans certains cas

Acier	Acier galvanisé	Acier inoxydable	Aluminium	Aluminium anodisé	GRP / SMC	PP-EPDM	Impression / Glasureit PL	Impression Apprêt / Apprêt Glasureit PL	Poudre	Coil-Coating	Plywood	Bois	Peinture d'origine (OEM)	Ancien fond
●●			●●		●			●	●	●	●	●●	●	●

Remarques :

Le support doit être propre, sans poussière, oxydation, huile et graisse



Processus de peinture

Rendement

Extrait sec

98 %

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web www.glasurit.com, ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.



FICHE TECHNIQUE PRODUIT

839-15 Glasurit Mastic PL souple
gris-beige

M



Ratio de mélange 100:3



Durcisseur 948-36



Diluant



Viscosité d'application
DIN 4 / 20° C

Durée de vie 20 °C

4 min.



Séchage



Recouvra-ble

Min. Max.



Hors empreinte



Masquage



Remontage



Ponçable

Temp. support 20°C

Temp. support 60°C

30 min.

Remarques

!

Ponçable après 30 min.

Produit très souple, utilisable par ex. sur les cordons de soudure de citernes.

Sur supports zingués, appliquer au préalable une impression-apprêt P. L.

EP 801-704 ou l'impression-apprêt 284-13 comme promoteurs d'adhérence avant masticage.

Ne pas recouvrir avec ce produit des impressions réactives ou des supports traités à l'acide.