



# FICHE TECHNIQUE PRODUIT

839-20

Glasurit Mastic Polyvalent  
blanc

M

**Application :**



Toutes applications

**Description :**

- Séchage rapide
- Convient sur tous les supports
- Bon pouvoir couvrant
- Rapidement ponçable

**Remarques spécifiques :**

Il ne peut pas être exclu que ce produit contienne des particules < 0.1 µm.  
Les produits sont réservés aux utilisateurs professionnels.

**2004/42/IIIB (b)(250)180:** La valeur limite selon la législation européenne pour ce produit (catégorie: IIB.b) est au maximum de 250 g/l de COV sous forme prêt à l'emploi. **Le contenu en COV de ce produit est de 180 g/l.**

**Supports :**

- = très bien adapté
- = bien adapté
- = adapté dans certains cas

Acier	Acier galvanisé	Acier inoxydable	Aluminium	Aluminium anodisé	GRP / SMC	PP-EPDM	Impression / Glasurit PL	Impression Apprêt / Apprêt Glasurit PL	Poudre	Coil-Coating	Plywood	Bois	Peinture d'origine (OEM)	Ancien fond
●●	●●	○	●●		●			●	●	●	●	●	●	●

**Remarques :**

Le support doit être propre, sans poussière, oxydation, huile et graisse



**Processus de peinture**

**Rendement**

**Extrait sec**

98 %

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com), ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.



# FICHE TECHNIQUE PRODUIT

839-20      Glasurit Mastic Ratio  
blanc

**M**



**Ratio de mélange**      100:2-3% en poids



**Durcisseur**      948-36



**Diluant**



**Viscosité d'application**  
DIN 4 / 20° C

**Durée de vie 20 °C**

4 min.



**Séchage**



**Recouvra-ble**

Min.      Max.



**Hors empreinte**



**Masquage**



**Remontage**



**Ponçable**

**Temp. support**      20°C

**Temp. support**      60°C

20-30 min.

**Remarques**



Ponçable après 20-30 min.

Non utilisable dans les cas où un produit souple est nécessaire, (ex. : recouvrement de cordons de soudure).

Ne pas recouvrir avec ce produit des impressions réactives ou des supports traités à l'acide