90-M 4 CV PLUS

Bases métalliques/opaques

A brand of BASF –
We create chemistry

Utilisation:

autobus, cabines (changement de couleur), remorques, véhicules de chargement vrac, autobus (réparation)

Caractéristiques :

- bel aspect
- préconisé pour une utlisation sur grandes surfaces
- excellente résistance aux UV
- bon pouvoir couvrant
- caractéristiques d'application exceptionnelles

Remarques :

La gamme complète de coloris pour l'application PL est couverte.
Le support doit être propre, exempt de poussière, de rouille, d'huile et de graisse.
Utiliser P-P-31 pour nettoyer les supports après le ponçage.
Base de mélange 90-M 4 CV PLUS + Teintes de base 90-M + Base d'ajustage 93- E 3 CV PLUS = 90 CV PLUS

Supports d'application

●● = Very well
● = well
❍ = suited in some cases

Acier	Acier galvanisé	Acier inoxydable	Aluminium	Aluminium anodisé	GRP / SMC	PP-EPDM	Glasurit CV - Primer	Glasurit CV - Primer Filler / Filler	Poudre	Coil-coating	Plywood	Bois	Peinture d'origine (OEM)	Ancien fond

Conseils de sécurité:

Il ne peut pas être exclu que ce produit contienne des particules < 0.1 µm.
Les produits sont réservés aux utilisateurs professionnels.
2004/42/IIB (d)(420)419: La valeur limite selon la législation européenne pour ce produit (catégorie: IIB.d) est au maximum de 420 g/l de COV sous forme prêt à l'emploi.
Le contenu en COV de ce produit est de 419 g/l.

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web www.glasurit.com, ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.

90-M 4 CV PLUS

Bases métalliques/opaques

A brand of BASF –
We create chemistry

Rendement	130 m²/l pour 1 µm
Extrait sec	~ 15 %

Proportions de mélange	2 : 1 en Volume
Diluant	93-E 3 CV PLUS
Viscosité d'application 20°C	DIN 4: 20-30 s
Durée de vie à 20°C	8 h

Utilisation:	**Pistolet gravité homologué**	**Pistolet gravité HVLP**	**Pistolet à succion**	**Airless/ Airmix (ESTA)**	**Pressure pot dbl.-pump**
Pression		2 bar			2,5 bar
En sortie de buse					0,8-1,5 bar
Dimension de la buse		1,5			1-1,1
Nombre de couches		2 + ½			2 + ½
Evaporation 20°C		jusqu'à être mate			jusqu'à être mate
Epaisseur de film sec:	10-15 µm				

Conseils de sécurité:
Il ne peut pas être exclu que ce produit contienne des particules < 0.1 µm.
Les produits sont réservés aux utilisateurs professionnels.
2004/42/IIB (d)(420)419: La valeur limite selon la législation européenne pour ce produit (catégorie: IIB.d) est au maximum de 420 g/l de COV sous forme prêt à l'emploi.
Le contenu en COV de ce produit est de 419 g/l.

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web www.glasurit.com, ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.

90-M 4 CV PLUS

Bases métalliques/opaques

A brand of BASF –
We create chemistry

Séchage	Recouvrable		Tack-free	Résistant au tape	Remontage possible	Ponçable
	min	max				
Temp. Support 20°C	30 min	8 h				
Temp. support 60°C	15 min					

Remarques	Appliquer une fine couche au pistolet, laisser évaporer jusqu'à ce que le produit soit mat. Finir ensuite avec une couche humide, laisser évaporer jusqu'à ce qu'elle soit mate. Appliquer ½ couche au pistolet (distance minimale au panneau : 50 cm) pour obtenir l'effet désiré. Si nécessaire, pour réduire la viscosité, utiliser Glasurit 93-E 3 CV PLUS.

Veuillez noter : Pour les travaux de réparation, les instructions de réparation des constructeurs automobiles, en particulier en ce qui concerne la technologie des capteurs installés, doivent toujours être respectées en plus des instructions du processus indiquées dans ce document.

Conseils de sécurité:
Il ne peut pas être exclu que ce produit contienne des particules < 0.1 µm.
Les produits sont réservés aux utilisateurs professionnels.
2004/42/IIB (d)(420)419: La valeur limite selon la législation européenne pour ce produit
(catégorie: IIB.d) est au maximum de 420 g/l de COV sous forme prêt à l'emploi.
Le contenu en COV de ce produit est de 419 g/l.

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web www.glasurit.com, ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.
BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany 05/2023