




FICHE TECHNIQUE PRODUIT

924-68

Glasurit Vernis PL HS 2K

V

Application :



Autobus, Lettrage, Finition métallisée vernie Ligne 90, Réparation d'autobus et fourgons

Description :

- Adapté pour les grandes surfaces
- Bon rendu
- Excellente résistance au UV
- Bonnes caractéristiques d'application
- Excellent niveau de brillant

Remarques spécifiques :

Il ne peut pas être exclu que ce produit contienne des particules $< 0.1 \mu\text{m}$.
Les produits sont réservés aux utilisateurs professionnels.

2004/42/IIIB (d)(420)419: La valeur limite selon la législation européenne pour ce produit (catégorie: IIIB.d) est au maximum de 420 g/l de COV sous forme prêt à l'emploi. **Le contenu en COV de ce produit est de 419 g/l.**

Remarques :

Le support doit être propre, sans poussière, oxydation, huile et graisse



Processus de peinture

PL 6, PL 9

Rendement

$\approx 417 \text{ m}^2 / \text{l} / 1 \mu\text{m}$

Extrait sec

$\approx 54 \%$



FICHE TECHNIQUE PRODUIT

924-68 Glasurit Vernis PL HS 2K

V



Ratio de mélange 3:1:1 en volume



Durcisseur 922-138 ou 922-136



Diluant	352-216, lent	15 - 20°C
	352-345, très lent	20 - 25°C
	352-370, extra lent	25 - 30°C



Viscosité d'application DIN 4 / 20° C	18-22 s. DIN 4	Durée de vie 20 °C	4 h
--	----------------	---------------------------	-----

Application		Pistolet gravité basse pression	Pistolet HVLP	Pistolet à succion	Airless/ Airmix	Pot à pression Pompe double membrane
Pression d'air	bar	2,2 - 2,5	2	2,5		2,5
Pression produit	bar	--	-	-		0,8 - 1,5
Dimension de la buse	mm	1,3 - 1,4	1,5	1,7		1,0 - 1,1
Tension	kV	-	-	-		50 - 80
Résistance électrique	Ω	-	-	-		600 - 1500
Nombre de couches		1 1/2	1 1/2	1 1/2		1 1/2
Evaporation	min.	sans	sans	sans		sans
Epaisseur de film	µm	40-60				

	Séchage	Recouvra-ble		Hors empreinte	Masquage	Remontage	Ponçable
		min	max				
Temp. support.	20°C	16 h	16 h	2.5 h	16 h	12 h	16 h
Temp. support.	60°C	30 min.	30 min.	30 min.	30 min.	30 min.	30 min.

Remarques



Application : commencer par une couche fine, suivie immédiatement d'une couche de finition.
 Peut être recouvert par une autre couche de vernis sans opération de ponçage jusqu'à 16 h. après une première application.
 Après étuvage ou séchage de plus de 16 heures à l'air, une couche de promoteur d'adhérence 285-0 CV doit être appliquée avant recouvrement.