



Profilés revêtus de poudre PL 8

Application : Toute sorte de profilé et de caisse pré-revêtus
Supports : Revêtements poudres.

Préparation

Dégraissage - Ponçage - Dégraissage (voir chapitre Préparation des surfaces A 4)

Promoteur d'adhérence

284-45

Durcisseur :
922-180 PRO
Diluant : 352-216

} **2 : 1 + 30%**

Equipement : Pistolet à gravité *
Nb de passes : 1
Epaisseur : env. 30 µm
Séchage : min 30 min. à 20°C ou
max 72h

Alternative au 284-45 :

285-0 CV (Voir la fiche technique du produit)

Laque de Finition

68-

Durcisseur : 922-138
Diluant : 352-216

} **4 : 1 : 1**

Equipement : Pistolet à gravité *
Nb de passes : 1½
Epaisseur : 40 - 60 µm
Séchage : Une nuit à l'air ambiant
(16h à 20°C) ou
30 min. à 60°C

* = Voir la fiche technique du produit pour d'autres équipements.

Consignes de sécurité

- Il ne peut être exclu que ce produit contienne des particules < 0.1 µm.
- Les produits sont appropriés à une utilisation professionnelle uniquement.
- Pour l'utilisation de ces produits veuillez-vous référer aux recommandations de sécurité et vous munir des équipements de protection personnelle.