



# Réparation PL Rapide 4

Application : Réparation de caisses et de bus.  
 Supports : Véhicules en aluminium avec pièces rapportées en acier ordinaire ou galvanisé.

**Préparation** : Dégraissage - Ponçage - Dégraissage (voir chapitre Préparation des surfaces A 4)

**Mastilage** : 839-20 + 948-36      100 : 3      Ponçage au P80 / P150

**Impression-apprêt** : **283-6150**      Equipement : Pistolet à gravité\*  
 Activateur : 352-228      Nb de passes : 1½  
 Diluant : 352-50\*\*      Epaisseur : 12 - 15 µm  
    Evaporation : 20 -30 min. à 20°C  
    max 8 h à 20°C

**Apprêt à poncer** : **284-30**      Equipement : Pistolet à gravité\*  
 Durcisseur : 922-18 PRO      Nb de passes : 2  
 Additif : 568-17      Epaisseur : 70 - 90 µm  
 Diluant : 352-50\*\*      Séchage : 30 min. à 60°C  
    Ponçage : P400

(Alternative pour le processus mouillé sur mouillé avec le 284-45)

**Surfacer** : **284-45**      Equipement : Pistolet à gravité\*  
 Durcisseur : 922-18 PRO      Nb de passes : 2  
 Additif : 568-17      Epaisseur : 50 - 70 µm  
 Diluant : 352-50\*\*      Séchage : 30 min. à 20°C

**Laque de finition** : **68-**      Equipement : Pistolet à gravité\*  
 Durcisseur : 922-136      Nb de passes : 1½  
 Diluant : 568-17      Epaisseur : 40 - 60 µm  
 Durée de vie en pot :      Séchage : Séchage air  
 Max 30 min.

\* = Voir la fiche technique du produit pour d'autres équipements.

\*\*= Suivant la dimension de l'objet à peindre et de la température ambiante

**Remarque** : La surface à peindre ne devrait pas dépasser 3m².

**Consignes de sécurité**

- Il ne peut être exclu que ce produit contienne des particules < 0.1 µm.
- Les produits sont appropriés à une utilisation professionnelle uniquement.
- Pour l'utilisation de ces produits veuillez-vous référer aux recommandations de sécurité et vous munir des équipements de protection personnelle.

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web <http://techinfo.glasurit.com>, ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.