


283-6150

Wash Primer CV, ciclo a tre prodotti, giallo



A brand of BASF –
We create chemistry

Applicazione:



Autobus, Veicoli antincendio, Cassoni (alluminio), Veicoli per carico sfuso, Autoribaltabili (alluminio)

Caratteristiche:

- Impiegabile su ampie superfici
- Rapida essiccazione
- Ottima protezione dalla corrosione

Note:

Il supporto deve essere ben pulito, esente da polveri, ruggine, oli e sostanze grasse. Le superfici metalliche pre-trattate, devono essere rivestite nella stessa giornata per prevenire la formazione della corrosione.

Supporti

- = molto adatto
- = adatto
- = adatto in alcuni casi

●●	Acciaio
●●	Acciaio zincato
●●	Acciaio Inox
●●	Alluminio
●	Alluminio anodizzato
	GRP / SMC
	PP-EPDM
	Glasurit CV - Primer
	Glasurit CV - Primer Filler / Filler
○	Verniciature a polvere
○	Coil-coating
	Plywood
	Legno
○	Verniciatura originale
○	Vecchia verniciatura



Resa 189 m²/l spessore 1 µm

Contenuto solido ~ 32 % (RFU~22%)

Avvertenza di sicurezza:

Solo per uso professionale e o da parte di personale specializzato.






Non si può escludere che questo prodotto contenga particelle <0,1 µm. **2004/42/IIB (c III)(780)730:** Il limite di contenuto di VOC previsto dalla Direttiva Europea per questa famiglia di prodotti (categoria: IIB.c III) in condizioni pronto all'uso, prevede un valore massimo di 780 g/l. **Questo prodotto ha un contenuto di VOC di 730 g/l.**

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si fondano sulle nostre conoscenze ed esperienze disponibili al momento della stesura della stessa. In relazione ai numerosi fattori che possono influenzare l'uso dei prodotti, la presente non solleva gli utilizzatori dall'effettuare controlli e prove per conto proprio. Il documento non costituisce a priori garanzia sulle caratteristiche dei prodotti e/o l'idoneità all'uso per specifici impieghi. Tutte le descrizioni, disegni, fotografie, informazioni, proporzioni, pesi, etc. sono citati unicamente a titolo generale; tali informazioni possono essere modificate senza preavviso e non sono rappresentative della qualità contrattuale dei prodotti (specifiche del prodotto). L'ultima versione sostituisce tutte le versioni precedenti. È possibile ottenere la versione più recente dal nostro sito web all'indirizzo www.glasurit.com o direttamente dal proprio partner di vendita. Il destinatario dei nostri prodotti è tenuto ad assicurarsi che vengano osservati tutti i diritti di proprietà, le norme d'impiego e la legislazione vigente. È vietata la duplicazione totale e parziale del documento e la distribuzione non autorizzata.

283-6150

Wash Primer CV, ciclo a tre prodotti, giallo

A brand of BASF –
We create chemistry**Rapporto di miscela** 2:1+10 vol. %**Catalizzatore** 352-235, P-H-120**Diluizione** 352-315, -320, -330**Viscosità d'impiego 20°C** DIN 4: 22-25 s**Potlife 20°C** 8 h

Applicazione:	 Pistola ad alta efficienza a caduta	 Aerografo HVLP a caduta	 Pistola ad aspirazione	 Airless/ Airmix	 Serbatoio a pressione/ pompa a membrana
Pressione al calcio	2,2-2,5 bar	2 bar	2,5 bar	2 bar	2,5 bar
Pressione al cappello				120-150 bar	0,8-1,5 bar
Dimensione ugello	1,6	1,6	1,7	0,28	1-1,1
Mani	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Appassimento 20°C	10-15 min	10-15 min	10-15 min	10-15 min	10-15 min
Spessore del film:	12-15 µm				



Essiccazione	Sovrapplica -bilità	Resistenza al tatto	Resistenza al nastro	Resistente al montaggio	Carteggiabilità
	min	max			
Temp. Supporto 20°C	30 min	8 h			

Avvertenza di sicurezza:

Solo per uso professionale e o da parte di personale specializzato.

Non si può escludere che questo prodotto contenga particelle <0,1 µm. **2004/42/IIIB (c III)(780)730:** Il limite di contenuto di VOC previsto dalla Direttiva Europea per questa famiglia di prodotti (categoria: IIB.c III) in condizioni pronto all'uso, prevede un valore massimo di 780 g/l. **Questo prodotto ha un contenuto di VOC di 730 g/l.**

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si fondano sulle nostre conoscenze ed esperienze disponibili al momento della stesura della stessa. In relazione ai numerosi fattori che possono influenzare l'uso dei prodotti, la presente non solleva gli utilizzatori dall'effettuare controlli e prove per conto proprio. Il documento non costituisce a priori garanzia sulle caratteristiche dei prodotti e/o l'idoneità all'uso per specifici impieghi. Tutte le descrizioni, disegni, fotografie, informazioni, proporzioni, pesi, etc. sono citati unicamente a titolo generale; tali informazioni possono essere modificate senza preavviso e non sono rappresentative della qualità contrattuale dei prodotti (specifiche del prodotto). L'ultima versione sostituisce tutte le versioni precedenti. È possibile ottenere la versione più recente dal nostro sito web all'indirizzo www.glasurit.com o direttamente dal proprio partner di vendita. Il destinatario dei nostri prodotti è tenuto ad assicurarsi che vengano osservati tutti i diritti di proprietà, le norme d'impiego e la legislazione vigente. È vietata la duplicazione totale e parziale del documento e la distribuzione non autorizzata.

283-6150

Wash Primer CV, ciclo a tre prodotti, giallo



A brand of BASF –
We create chemistry

Osservazioni

Non sovrapplicabile con prodotti poliestere.
Impiegare solo nei cicli a 3 prodotti con tutti i Primer riempitivi/Fondi PUR CV.
Primer sovrapplicabile con i fondi entro le 8 ore.
P-H-120 è idoneo per la riparazione di piccole parti.
Non utilizzare su supporti sabbati.
Specialmente su supporti in alluminio, utilizzare materiale appena miscelato.
Sull'acciaio zincato a fuoco l'adesione deve essere testata in anticipo.

Nota bene: Per il ripristino di un danno di carrozzeria, le istruzioni di riparazione dei produttori di veicoli, in particolare per quanto riguarda la tecnologia dei sensori installati, devono sempre essere osservate in aggiunta alle istruzioni fornite in questo documento.

Avvertenza di sicurezza:

Solo per uso professionale e o da parte di personale specializzato.

Non si può escludere che questo prodotto contenga particelle <0,1 µm. **2004/42/IIIB (c III)(780)730:** Il limite di contenuto di VOC previsto dalla Direttiva Europea per questa famiglia di prodotti (categoria: IIB.c III) in condizioni pronte all'uso, prevede un valore massimo di 780 g/l. **Questo prodotto ha un contenuto di VOC di 730 g/l.**

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si fondano sulle nostre conoscenze ed esperienze disponibili al momento della stesura della stessa. In relazione ai numerosi fattori che possono influenzare l'uso dei prodotti, la presente non solleva gli utilizzatori dall'effettuare controlli e prove per conto proprio. Il documento non costituisce a priori garanzia sulle caratteristiche dei prodotti e/o l'idoneità all'uso per specifici impieghi. Tutte le descrizioni, disegni, fotografie, informazioni, proporzioni, pesi, etc. sono citati unicamente a titolo generale; tali informazioni possono essere modificate senza preavviso e non sono rappresentative della qualità contrattuale dei prodotti (specifiche del prodotto). L'ultima versione sostituisce tutte le versioni precedenti. È possibile ottenere la versione più recente dal nostro sito web all'indirizzo www.glasurit.com o direttamente dal proprio partner di vendita. Il destinatario dei nostri prodotti è tenuto ad assicurarsi che vengano osservati tutti i diritti di proprietà, le norme d'impiego e la legislazione vigente. È vietata la duplicazione totale e parziale del documento e la distribuzione non autorizzata.