



# INFORMAZIONE TECNICA

284-30

Glasurit CV RATIO-TRUCK

Fondo riempitivo carteggiabile, grigio chiaro

F

## Applicazione:



Autobus; Cabine (riparazione), Cassoni camion, autobus (riparazione)

## Caratteristiche:

- Impiegabile su tutti i Glasurit Primer e fondi CV
- Alto potere riempitivo
- Ottima sicurezza applicativa
- Ottima carteggiabilità
- Colorabile
- Impiegabile su ampie superfici

## Osservazioni specifiche:

Solo per uso professionale e o da parte di personale specializzato.

Non si può escludere che questo prodotto contenga particelle <0,1 µm.

**2004/42/IIB (c I)(540)525:** Il limite di contenuto di VOC previsto dalla Direttiva Europea per questa famiglia di prodotti (categoria: IIB.c I) in condizioni pronto all'uso, prevede un valore massimo di 540 g/l. **Questo prodotto ha un contenuto di VOC di 525 g/l.**

## Substrato:

- = molto adatto
- = adatto
- = adatto in alcuni casi

Acciaio	Acciaio zincato	Acciaio Inox	Alluminio	Alluminio anodizzato	Vetroresina / SMC	PP-EPDM	Glasurit CV - Primer	Glasurit CV - Primer riempitivi/fondi	Rivestimenti a polvere	Coil-Coating	Plywood	Legno	Verniciatura originale	Vecchia verniciatura
					●●		●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●

## Note:

Il supporto deve essere ben pulito, esente da polveri, ruggine, oli e sostanze grasse.



Ciclo di verniciatura CV 3, CV Race 4

Resa ≈ 408 m<sup>2</sup> / l / 1µm

Contenuto solido ≈ 68 %

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si fondano sulle nostre conoscenze ed esperienze disponibili al momento della stesura della stessa. In relazione ai numerosi fattori che possono influenzare l'uso dei prodotti, la presente non solleva gli utilizzatori dall'effettuare controlli e prove per conto proprio. Il documento non costituisce a priori garanzia sulle caratteristiche dei prodotti e/o l'idoneità all'uso per specifici impieghi. Tutte le descrizioni, disegni, fotografie, informazioni, proporzioni, pesi, etc. sono citati unicamente a titolo generale; tali informazioni possono essere modificate senza preavviso e non sono rappresentative della qualità contrattuale dei prodotti (specifiche del prodotto). L'ultima versione sostituisce tutte le versioni precedenti. È possibile ottenere la versione più recente dal nostro sito web all'indirizzo [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) o direttamente dal proprio partner di vendita Glasurit. Il destinatario dei nostri prodotti è tenuto ad assicurarsi che vengano osservati tutti i diritti di proprietà, le norme d'impiego e la legislazione vigente. È vietata la duplicazione totale e parziale del documento e la distribuzione non autorizzata.



# INFORMAZIONE TECNICA

## 284-30

## Glasurit CV RATIO-TRUCK

### Fondo riempitivo carteggiabile, grigio chiaro

# F

	<b>Rapporto di miscela</b>	4 : 1 : 1 a volume		
	<b>Catalizzatore</b>	922-18 PRO oppure 922-16 PRO		
	<b>Diluyente</b>	352-216, lento	15 - 20°C	
		<b>352-216, lento</b>	<b>20 - 25°C</b>	
		352-345, molto lento	25 - 30°C	
	<b>Viscosità di impiego</b>	18 - 22 s. DIN 4	<b>Potlife 20 °C</b>	2 h
	<b>DIN 4 / 20° C</b>			

Indicazione d'impiego		Pistola ad alta efficienza a gravità	Pistola HVL	Pistola ad aspirazione	Airless/Airmix	Serbatoio a pressione/pompa a membrana
		bar				
<b>Atomizzazione</b>	bar	2.2 – 2.5	2.0	2.5	2	2.5
<b>Pressione materiale</b>	bar	-	-	-	120 - 150	0.8 – 1.5
<b>Dimensione ugello</b>	mm	1.6 – 1.8	1.7	1.7	0.28 – 0.33	1.0 – 1.1
<b>Tensione</b>	kV	-	-	-	50 - 80	-
<b>Resistenza elettrica</b>	Ω	-	-	-	1700 - 2000	-
<b>Passate</b>		2	2	2	2	2
<b>Appassimento intermedio</b>	min.	10-15	10-15	10-15	10-15	10-15
<b>Spessori</b>	µm	70 - 90				

	Essiccazione	Sovrapplicabilità		Resistenza al tatto	Resistenza al nastro	Resistente al montaggio	Carteggiabilità
		min	max				
<b>Temp. supporto</b>	<b>20°C</b>	72* h	2 h	16 h	16 h	16 h	16 h
<b>Temp. supporto</b>	<b>60°C</b>		45 min.	45 min.	45 min.	45 min.	45 min.

### Osservazioni



Carteggiatura a secco dopo 16 h a 20°C oppure 45 min. a 60°C.

Il 284-30 è colorabile con lo smalto Serie 68, max 10%.

Per elasticizzare il fondo, aggiungere l'additivo elasticizzante 522-111. Rapporto di miscela 4 : 1 a volume prima dell'aggiunta del catalizzatore.

Per la colorazione vedere le informazioni tecniche della pasta colorante nera CV 568-408.

\*Dopo la carteggiatura di 284-30, lo smalto Serie 68 deve essere applicato entro le 72 ore, mentre per la Serie 55 e la Serie 90 CV entro la giornata lavorativa, superati questi tempi applicare il promotore di adesione 285-0 CV.