

55-

Smalto doppio strato Serie 55 metallizzato / pastello, variante per CV



A brand of BASF –
We create chemistry

Impiego:	Cartellonistica, bus, cabine (rimesse a nuovo), cabine (cambio colore), box, bus (riparazione)
Caratteristiche:	<ul style="list-style-type: none"> • adatto per grandi aree/superfici • buona distensione • eccellente resistenza all' UV • buon potere coprente • rapida essiccazione
Note:	<p>Gamma completa dei colori CV.</p> <p>Il supporto deve essere pulito, privo di polvere, ruggine, olio e grasso.</p> <p>Per grandi aree e temperature elevate si raccomanda l'utilizzo del diluente 352-330 lento, oppure 352-340 extra lento per un migliore assorbimento dell'overspray.</p>

Utilizzo



Substrati

Glasurit CV - Primer riempitivi / Fondi
resa 115 m²/l 1 µm
Contenuto solido ~ 25 %



Serbatoio a pressione, pompa a doppia membrana

Pressione di applicazione 1.8 - 2.5 bar
Ugello 0.8 - 1.1
Numero di mani 2 + ½
Appassimento a 20°C fino ad opacizzazione

2:1 a volume



Diluizione

352-315, -320



Viscosità d'impiego 20°C DIN 4: 18-22 s

Avvertenza di sicurezza:

Non si può escludere che questo prodotto contenga particelle <0,1 µm

Solo per uso professionale e o da parte di personale specializzato.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si fondano sulle nostre conoscenze ed esperienze disponibili al momento della stesura della stessa. In relazione ai numerosi fattori che possono influenzare l'uso dei prodotti, la presente non solleva gli utilizzatori dall'effettuare controlli e prove per conto proprio. Il documento non costituisce a priori garanzia sulle caratteristiche dei prodotti e/o l'idoneità all'uso per specifici impieghi. Tutte le descrizioni, disegni, fotografie, informazioni, proporzioni, pesi, etc. sono citati unicamente a titolo generale; tali informazioni possono essere modificate senza preavviso e non sono rappresentative della qualità contrattuale dei prodotti (specifiche del prodotto). L'ultima versione sostituisce tutte le versioni precedenti. È possibile ottenere la versione più recente dal nostro sito web all'indirizzo www.glasurit.com o direttamente dal proprio partner di vendita. Il destinatario dei nostri prodotti è tenuto ad assicurarsi che vengano osservati tutti i diritti di proprietà, le norme d'impiego e la legislazione vigente. È vietata la duplicazione totale e parziale del documento e la distribuzione non autorizzata.



BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

09/2022

55-

Smalto doppio strato Serie 55 metallizzato / pastello, variante per CV

A brand of BASF –
We create chemistry

Impiego:	 Aerografo alto trasferimento a caduta	 Aerografo HVLP a caduta
Pressione al calcio	2-2,5 bar	2 bar
Dimensione ugello	1,4	1,5
Mani	2 + ½	
Appassimento 20°C	fino ad opacizzazione	
Spessore del film:	10-15 µm	

**Essiccazione a 20 °C****Sovraverniciabile**

minimo 10 min

max. 8 h

Resistente al tatto

10 min

Resistente al nastro

30 min

Osservazioni

Applicare una mano leggera e lasciare appassire fino ad opacizzazione. Poi applicare una mano bagnata, lasciare appassire fino a completa opacizzazione. Applicare ½ mano (distanza minima dal pannello: 50 cm) per ottenere il giusto effetto.

Nota bene: Per il ripristino di un danno di carrozzeria, le istruzioni di riparazione dei produttori di veicoli, in particolare per quanto riguarda la tecnologia dei sensori installati, devono sempre essere osservate in aggiunta alle istruzioni fornite in questo documento.

Avvertenza di sicurezza:

Non si può escludere che questo prodotto contenga particelle <0,1 µm

Solo per uso professionale e o da parte di personale specializzato.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si fondano sulle nostre conoscenze ed esperienze disponibili al momento della stesura della stessa. In relazione ai numerosi fattori che possono influenzare l'uso dei prodotti, la presente non solleva gli utilizzatori dall'effettuare controlli e prove per conto proprio. Il documento non costituisce a priori garanzia sulle caratteristiche dei prodotti e/o l'idoneità all'uso per specifici impieghi. Tutte le descrizioni, disegni, fotografie, informazioni, proporzioni, pesi, etc. sono citati unicamente a titolo generale; tali informazioni possono essere modificate senza preavviso e non sono rappresentative della qualità contrattuale dei prodotti (specifiche del prodotto). L'ultima versione sostituisce tutte le versioni precedenti. È possibile ottenere la versione più recente dal nostro sito web all'indirizzo www.glasurit.com o direttamente dal proprio partner di vendita. Il destinatario dei nostri prodotti è tenuto ad assicurarsi che vengano osservati tutti i diritti di proprietà, le norme d'impiego e la legislazione vigente. È vietata la duplicazione totale e parziale del documento e la distribuzione non autorizzata.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

09/2022