




INFORMAZIONE TECNICA

568-412 Glasurit CV Additivo Thix

Z

Applicazione:



Caratteristiche:

- Migliora la verticalità della Serie 68 su supporti con geometrie particolari.
- Migliora la copertura dello smalto su spigolature, viti, rivetti ecc.
- 568-412 sostituisce il diluente 352- nella stessa percentuale.
- Buona distensione e finitura.

Osservazioni specifiche:

Solo per uso professionale e o da parte di personale specializzato.
Non si può escludere che questo prodotto contenga particelle <0,1 µm.

Note:

Il supporto deve essere ben pulito, esente da polveri, ruggine, oli e sostanze grasse.



Ciclo di verniciatura

Resa

Contenuto solido ~ 14%



Rapporto di miscela

4 : 1 : 1 Vol.



Catalizzatore

922-138, 922-139 oppure 922-136



Diluente

568-412



Viscosità di impiego DIN 4 / 20°C

~ 28 – 33 Sec.

Potlife 20 °C

< 60 Min.



Essiccazione



Sovrapplica
-bilità

min max



Resistenza
al tatto



Resistenza
al nastro



Resistente al
montaggio



Carteggiabilità

Temp. supporto	20°C	-	16 h	2.5 h	16 h	12 h	16 h
Temp. supporto	60°C	30 min.	30 min.	30 min.	30 min.	30 min.	30 min.

Osservazioni



Serie 68 con 568-412 ha una evaporazione dei solventi più lenta, adatta quindi anche per la verniciatura di ampie superfici. Con alte temperature si raccomanda l'utilizzo del catalizzatore 922-139.

Per i colori a ridotta copertura dei bordi applicare una mano leggera, lasciare appassire e di seguito applicare la seconda mano piena.

Seguire la scala di grigio raccomandata per i relativi colori.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si fondano sulle nostre conoscenze ed esperienze disponibili al momento della stesura della stessa. In relazione ai numerosi fattori che possono influenzare l'uso dei prodotti, la presente non solleva gli utilizzatori dall'effettuare controlli e prove per conto proprio. Il documento non costituisce a priori garanzia sulle caratteristiche dei prodotti e/o l'idoneità all'uso per specifici impieghi. Tutte le descrizioni, disegni, fotografie, informazioni, proporzioni, pesi, etc. sono citati unicamente a titolo generale; tali informazioni possono essere modificate senza preavviso e non sono rappresentative della qualità contrattuale dei prodotti (specifiche del prodotto). L'ultima versione sostituisce tutte le versioni precedenti. È possibile ottenere la versione più recente dal nostro sito web all'indirizzo www.glasurit.com o direttamente dal proprio partner di vendita Glasurit. Il destinatario dei nostri prodotti è tenuto ad assicurarsi che vengano osservati tutti i diritti di proprietà, le norme d'impiego e la legislazione vigente. È vietata la duplicazione totale e parziale del documento e la distribuzione non autorizzata.