



# INFORMAZIONE TECNICA

839-15

Glasurit CV Stucco a spatola flessibile  
Grigio-beige

S

## Applicazione:



Tutte le applicazioni

## Caratteristiche:

- Buona carteggiabilità
- Alto potere riempitivo
- Alta elasticità sulle aree di saldatura

## Osservazioni specifiche:

Solo per uso professionale e o da parte di personale specializzato.

Non si può escludere che questo prodotto contenga particelle <0,1 µm.

**2004/42/IIIB (b)(250)180:** Il limite di contenuto di VOC previsto dalla Direttiva Europea per questa famiglia di prodotti (categoria: IIB.b) in condizioni pronto all'uso, prevede un valore massimo di 250 g/l. **Questo prodotto ha un contenuto di VOC di 180 g/l.**

## Substrato:

- = molto adatto
- = adatto
- = adatto in alcuni casi

Acciaio	●●	Acciaio zincato		Acciaio Inox		Alluminio	●●	Alluminio anodizzato		Vetroresina / SMC	●	PP-EPDM		Glasurit CV - Primer		Glasurit CV - Primer riempitivi/fondi	●	Rivestimenti a polvere	●	Coil-Coating	●	Plywood	●	Legno	●●	Verniciatura originale	●	Vecchia verniciatura	●
---------	----	-----------------	--	--------------	--	-----------	----	----------------------	--	-------------------	---	---------	--	----------------------	--	---------------------------------------	---	------------------------	---	--------------	---	---------	---	-------	----	------------------------	---	----------------------	---

## Note:

Il supporto deve essere ben pulito, esente da polveri, ruggine, oli e sostanze grasse.



## Ciclo di verniciatura

Resa

Contenuto solido 98 %

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si fondano sulle nostre conoscenze ed esperienze disponibili al momento della stesura della stessa. In relazione ai numerosi fattori che possono influenzare l'uso dei prodotti, la presente non solleva gli utilizzatori dall'effettuare controlli e prove per conto proprio. Il documento non costituisce a priori garanzia sulle caratteristiche dei prodotti e/o l'idoneità all'uso per specifici impieghi. Tutte le descrizioni, disegni, fotografie, informazioni, proporzioni, pesi, etc. sono citati unicamente a titolo generale; tali informazioni possono essere modificate senza preavviso e non sono rappresentative della qualità contrattuale dei prodotti (specifiche del prodotto). L'ultima versione sostituisce tutte le versioni precedenti. È possibile ottenere la versione più recente dal nostro sito web all'indirizzo [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) o direttamente dal proprio partner di vendita Glasurit. Il destinatario dei nostri prodotti è tenuto ad assicurarsi che vengano osservati tutti i diritti di proprietà, le norme d'impiego e la legislazione vigente. È vietata la duplicazione totale e parziale del documento e la distribuzione non autorizzata.



# INFORMAZIONE TECNICA

839-15 Glasurit CV Stucco a spatola flessibile  
Grigio-beige

**S**



**Rapporto di miscela** 100 : 3



**Catalizzatore** 948-36



**Diluyente**



**Viscosità di impiego**  
DIN 4 / 20° C

**Potlife 20 °C**

4 min.



**Essiccazione**



**Sovrapplica-  
bilità**

min max



**Resistenza  
al tatto**



**Resistenza  
al nastro**



**Resistente al  
montaggio**



**Carteggiabilità**

**Temp. supporto** 20°C

30 min.

**Temp. supporto** 60°C

## Osservazioni



Carteggiabile dopo 30 min.

Prodotto ad alta elasticità, impiegabile ad esempio su giunti di saldatura delle cisterne.

I supporti zincati devono essere pre-trattati con Primer CV EP 801- prima della stuccatura, (30 - 40 µm, 30 min. 60°C) oppure impiegare il primer riempitivo 284-13 CV come promotore di adesione (20 - 25 µm, 20 min. 60°C).

Non utilizzare su primer acidi oppure su supporti pre-trattati con acido!