



INFORMAZIONE TECNICA

839-20 Glasurit CV Stucco a spatola universale bianco

S

Applicazione:



Tutte le applicazioni

Caratteristiche:

- Rapida essiccazione
- Impiegabile su tutti i supporti metallici
- Alto potere riempitivo
- Buona carteggiabilità

Osservazioni specifiche:

Solo per uso professionale e o da parte di personale specializzato.

Non si può escludere che questo prodotto contenga particelle <0,1 µm.

2004/42/IIIB (b)(250)180: Il limite di contenuto di VOC previsto dalla Direttiva Europea per questa famiglia di prodotti (categoria: IIB.b) in condizioni pronto all'uso, prevede un valore massimo di 250 g/l. **Questo prodotto ha un contenuto di VOC di 180 g/l.**

Substrato:

- = molto adatto
- = adatto
- = adatto in alcuni casi

Acciaio	●●	Acciaio zincato	●●	Acciaio Inox	○	Alluminio	●●	Alluminio anodizzato		Vetroresina / SMC	●	PP-EPDM		Glasurit CV - Primer		Glasurit CV - Primer riempitivi/fondi	●	Rivestimenti a polvere	●	Coil-Coating	●	Plywood	●	Legno	●	Verniciatura originale	●	Vecchia verniciatura	●
---------	----	-----------------	----	--------------	---	-----------	----	----------------------	--	-------------------	---	---------	--	----------------------	--	---------------------------------------	---	------------------------	---	--------------	---	---------	---	-------	---	------------------------	---	----------------------	---

Note:

Il supporto deve essere ben pulito, esente da polveri, ruggine, oli e sostanze grasse.



Ciclo di verniciatura

Resa

Contenuto solido 98 %

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si fondano sulle nostre conoscenze ed esperienze disponibili al momento della stesura della stessa. In relazione ai numerosi fattori che possono influenzare l'uso dei prodotti, la presente non solleva gli utilizzatori dall'effettuare controlli e prove per conto proprio. Il documento non costituisce a priori garanzia sulle caratteristiche dei prodotti e/o l'idoneità all'uso per specifici impieghi. Tutte le descrizioni, disegni, fotografie, informazioni, proporzioni, pesi, etc. sono citati unicamente a titolo generale; tali informazioni possono essere modificate senza preavviso e non sono rappresentative della qualità contrattuale dei prodotti (specifiche del prodotto). L'ultima versione sostituisce tutte le versioni precedenti. È possibile ottenere la versione più recente dal nostro sito web all'indirizzo www.glasurit.com o direttamente dal proprio partner di vendita Glasurit. Il destinatario dei nostri prodotti è tenuto ad assicurarsi che vengano osservati tutti i diritti di proprietà, le norme d'impiego e la legislazione vigente. È vietata la duplicazione totale e parziale del documento e la distribuzione non autorizzata.



INFORMAZIONE TECNICA

839-20 Glasurit CV Stucco a spatola universale
bianco

S



Rapporto di miscela 100 : 2 - 3% a peso



Catalizzatore 948-36



Diluyente



Viscosità di impiego
DIN 4 / 20° C

Potlife 20 °C

4 min.



Essiccazione



**Sovrapplica-
bilità**

min max



**Resistenza
al tatto**



**Resistenza
al nastro**



**Resistente al
montaggio**



Carteggiabilità

Temp. supporto 20°C

Temp. supporto 60°C

20 - 30 min.

Osservazioni



Carteggiabile dopo 20 - 30 min.
Non idoneo per profili elastici come ad esempio la sovrastuccatura dei giunti di saldatura
Non utilizzare su primer acidi oppure su supporti pre-trattati con acido!