



INFORMAZIONE TECNICA

839-45

Glasurit CV Stucco a spatola flessibile
grigio chiaro

S

Applicazione:



Tutte le applicazioni

Caratteristiche:

- Impiegabile su ampie superfici
- Alta elasticità sulle aree di saldatura
- Lungo potlife
- Resistente fino ad una temperatura di 180°C

Osservazioni specifiche:

Solo per uso professionale e o da parte di personale specializzato.

Non si può escludere che questo prodotto contenga particelle <0,1 µm.

2004/42/IIIB (b)(250)180: Il limite di contenuto di VOC previsto dalla Direttiva Europea per questa famiglia di prodotti (categoria: IIB.b) in condizioni pronto all'uso, prevede un valore massimo di 250 g/l. **Questo prodotto ha un contenuto di VOC di 180 g/l.**

Substrato:

- = molto adatto
- = adatto
- = adatto in alcuni casi

Acciaio	Acciaio zincato	Acciaio Inox	Alluminio	Alluminio anodizzato	Vetroresina / SMC	PP-EPDM	Glasurit CV - Primer	Glasurit CV - Primer riempitivi/fondi	Rivestimenti a polvere	Coil-Coating	Plywood	Legno	Verniciatura originale	Vecchia verniciatura
●●			●●		●			●	●	●	●	●●	●	●

Note:

Il supporto deve essere ben pulito, esente da polveri, ruggine, oli e sostanze grasse.



Ciclo di verniciatura

Resa

Contenuto solido 98 %

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si fondano sulle nostre conoscenze ed esperienze disponibili al momento della stesura della stessa. In relazione ai numerosi fattori che possono influenzare l'uso dei prodotti, la presente non solleva gli utilizzatori dall'effettuare controlli e prove per conto proprio. Il documento non costituisce a priori garanzia sulle caratteristiche dei prodotti e/o l'idoneità all'uso per specifici impieghi. Tutte le descrizioni, disegni, fotografie, informazioni, proporzioni, pesi, etc. sono citati unicamente a titolo generale; tali informazioni possono essere modificate senza preavviso e non sono rappresentative della qualità contrattuale dei prodotti (specifiche del prodotto). L'ultima versione sostituisce tutte le versioni precedenti. È possibile ottenere la versione più recente dal nostro sito web all'indirizzo www.glasurit.com o direttamente dal proprio partner di vendita Glasurit. Il destinatario dei nostri prodotti è tenuto ad assicurarsi che vengano osservati tutti i diritti di proprietà, le norme d'impiego e la legislazione vigente. È vietata la duplicazione totale e parziale del documento e la distribuzione non autorizzata.



INFORMAZIONE TECNICA

839-45 Glasurit CV Stucco a spatola flessibile
grigio chiaro

S

	Rapporto di miscela	100 : 3					
	Catalizzatore	948-36					
	Diluente						
	Viscosità di impiego DIN 4 / 20° C		Potlife 20 °C			20 min.	
	Essiccazione		Sovrapplica- bilità min max	Resistenza al tatto	Resistenza al nastro	Resistente al montaggio	Carteggiabilità
	Temp. supporto	20°C					2,5 h
	Temp. supporto	60°C					

Osservazioni



Carteggiabile dopo 2,5 ore
 Prodotto ad alta elasticità, impiegabile ad esempio sui giunti di saldatura delle cisterne.
 Resistente fino a temperature di 180°C.
 I supporti zincati devono essere pre-trattati con Primer riempitivo EP 801- 704 (30 - 40 µm, 30 min. 60°C) oppure con Primer riempitivo 284-13 CV (20 - 25 µm, 20 min. 60°C) come promotori di adesione. Non utilizzare su primer acidi oppure su supporti pre-trattati con acido.