


## 839-45

839-45 Variant with EP 801-705



A brand of BASF –  
We create chemistry

## Applicazione:



all applications

## Caratteristiche:

- suitable for large areas / surfaces
- high flexible alignment for welding seams
- long pot life
- temperature resistance up to 180°C

## Note:

The substrate should be clean, free of dust, rust, oil and grease.

On zinc, before body-filling, EP 801-705 CV Primer Filler (30 - 40 µm, 30 min. 60°C) must be applied as adhesion promoter. Or see variant with 284-13.

## Supporti

- = molto adatto
- = adatto
- = adatto in alcuni casi

●●	Acciaio
	Acciaio zincato
	Acciaio Inox
●●	Alluminio
	Alluminio anodizzato
●	GRP / SMC
	PP-EPDM
	Glasurit CV - Primer
●	Glasurit CV - Primer Filler / Filler
●	Verniciature a polvere
●	Coil-coating
●	Plywood
●●	Legno
●	Verniciatura originale
●	Vecchia verniciatura



## Rapporto di miscela

100 : 3 by weight

## Potlife 20°C

20 min

## Avvertenza di sicurezza:

It cannot be ruled out that this product contains particles < 0.1 µm.

The products are suitable for professional use only.

**2004/42/IIIB (b)(250)180:** The EU limit value for this product (product category: IIB.b) in ready to use form is max. 250 g/l. The VOC content of this product is 180 g/l.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si fondano sulle nostre conoscenze ed esperienze disponibili al momento della stesura della stessa. In relazione ai numerosi fattori che possono influenzare l'uso dei prodotti, la presente non solleva gli utilizzatori dall'effettuare controlli e prove per conto proprio. Il documento non costituisce a priori garanzia sulle caratteristiche dei prodotti e/o l'idoneità all'uso per specifici impieghi. Tutte le descrizioni, disegni, fotografie, informazioni, proporzioni, pesi, etc. sono citati unicamente a titolo generale; tali informazioni possono essere modificate senza preavviso e non sono rappresentative della qualità contrattuale dei prodotti (specifiche del prodotto). L'ultima versione sostituisce tutte le versioni precedenti. È possibile ottenere la versione più recente dal nostro sito web all'indirizzo [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) o direttamente dal proprio partner di vendita. Il destinatario dei nostri prodotti è tenuto ad assicurarsi che vengano osservati tutti i diritti di proprietà, le norme d'impiego e la legislazione vigente. È vietata la duplicazione totale e parziale del documento e la distribuzione non autorizzata.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

07/2021

## 839-45

839-45 Variant with EP 801-705



A brand of BASF –  
We create chemistry

**Essiccazione****Sovrapplica -bilità****Resistenza al tatto****Resistenza al nastro****Resistente al  
montaggio****Carteggiabilità**

min max

**Temp. Supporto 20°C**

2,5 h

**Osservazioni**

Sandable after 2,5 hours.

Highly flexible product, for example for weld seams on tankers. Temperature resistant up to 180°C.

Do not use on wash primer or acid-pre-treated surfaces!

Nota bene: Per il ripristino di un danno di carrozzeria, le istruzioni di riparazione dei produttori di veicoli, in particolare per quanto riguarda la tecnologia dei sensori installati, devono sempre essere osservate in aggiunta alle istruzioni fornite in questo documento.

**Avvertenza di sicurezza:**

It cannot be ruled out that this product contains particles < 0.1 µm.

The products are suitable for professional use only.

**2004/42/IIIB (b)(250)180:** The EU limit value for this product (product category: IIB.b) in ready to use form is max. 250 g/l. The VOC content of this product is 180 g/l.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si fondano sulle nostre conoscenze ed esperienze disponibili al momento della stesura della stessa. In relazione ai numerosi fattori che possono influenzare l'uso dei prodotti, la presente non solleva gli utilizzatori dall'effettuare controlli e prove per conto proprio. Il documento non costituisce a priori garanzia sulle caratteristiche dei prodotti e/o l'idoneità all'uso per specifici impieghi. Tutte le descrizioni, disegni, fotografie, informazioni, proporzioni, pesi, etc. sono citati unicamente a titolo generale; tali informazioni possono essere modificate senza preavviso e non sono rappresentative della qualità contrattuale dei prodotti (specifiche del prodotto). L'ultima versione sostituisce tutte le versioni precedenti. È possibile ottenere la versione più recente dal nostro sito web all'indirizzo [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) o direttamente dal proprio partner di vendita. Il destinatario dei nostri prodotti è tenuto ad assicurarsi che vengano osservati tutti i diritti di proprietà, le norme d'impiego e la legislazione vigente. È vietata la duplicazione totale e parziale del documento e la distribuzione non autorizzata.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

07/2021