

839-7451

Stucco extra lento, grigio chiaro



A brand of BASF –
We create chemistry

Impiego:	Tutte le applicazioni
Caratteristiche:	<ul style="list-style-type: none"> • Da utilizzare per grandi superfici • Elevata flessibilità per cordoni di saldatura • Pot life lungo • adatto alle alte temperature
Note:	Il supporto deve essere ben pulito, esente da polveri, ruggine, oli e sostanze grasse

Utilizzo

Substrati:

Molto adatto:

- Acciaio
- Alluminio
- Legno

Adatto:

- PRFV / SMC
- Glasurit CV Primer riempitivi/ Fondi
- Vernici in polvere
- Coil-coating
- Legno compensato
- OEM-Verniciatura
- Vecchie vernici



Solid content RFU 98 %
Potlife at 20°C: 35 - 40 min

Avvertenza di sicurezza:

Solo per uso professionale e o da parte di personale specializzato.

Non si può escludere che questo prodotto contenga particelle <0,1 µm.

2004/42/IIIB (b)(250)180: Il limite di contenuto di VOC previsto dalla Direttiva Europea per questa famiglia di prodotti (categoria: IIB.b) in condizioni pronto all'uso, prevede un valore massimo di 250 g/l. **Questo prodotto ha un contenuto di VOC di 180 g/l.**

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si fondano sulle nostre conoscenze ed esperienze disponibili al momento della stesura della stessa. In relazione ai numerosi fattori che possono influenzare l'uso dei prodotti, la presente non solleva gli utilizzatori dall'effettuare controlli e prove per conto proprio. Il documento non costituisce a priori garanzia sulle caratteristiche dei prodotti e/o l'idoneità all'uso per specifici impieghi. Tutte le descrizioni, disegni, fotografie, informazioni, proporzioni, pesi, etc. sono citati unicamente a titolo generale; tali informazioni possono essere modificate senza preavviso e non sono rappresentative della qualità contrattuale dei prodotti (specifiche del prodotto). L'ultima versione sostituisce tutte le versioni precedenti. È possibile ottenere la versione più recente dal nostro sito web all'indirizzo www.glasurit.com o direttamente dal proprio partner di vendita. Il destinatario dei nostri prodotti è tenuto ad assicurarsi che vengano osservati tutti i diritti di proprietà, le norme d'impiego e la legislazione vigente. È vietata la duplicazione totale e parziale del documento e la distribuzione non autorizzata.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

06/2023

839-7451

Stucco extra lento, grigio chiaro

A brand of BASF –
We create chemistry

	100:3 % a peso	
	Rapporto di miscela	100 % in peso 839-7451
	Catalizzatore	3 % in peso G-H-110

Nota essiccazione**Carteggiabile**

20°C 3 - 4 h

Osservazioni

Adatto per grandi superfici. Levigatura dopo 3-4 ore.

Su acciaio zincato: prima di poter applicare 839-7451 è necessario primerizzare il supporto con Glasurit EP 801-715 (30-40 µm, 30 Min. 60°C) o CV Primer riempitivo 284-13 (20-25 µm, 20 Min. 60°C). Non utilizzare su wash primer o substrati pretrattati con acido.

Nota bene: Per il ripristino di un danno di carrozzeria, le istruzioni di riparazione dei produttori di veicoli, in particolare per quanto riguarda la tecnologia dei sensori installati, devono sempre essere osservate in aggiunta alle istruzioni fornite in questo documento.

Avvertenza di sicurezza:

Solo per uso professionale e o da parte di personale specializzato.

Non si può escludere che questo prodotto contenga particelle <0,1 µm.

2004/42/IIIB (b)(250)180: Il limite di contenuto di VOC previsto dalla Direttiva Europea per questa famiglia di prodotti (categoria: IIB.b) in condizioni pronte all'uso, prevede un valore massimo di 250 g/l. **Questo prodotto ha un contenuto di VOC di 180 g/l.**

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si fondano sulle nostre conoscenze ed esperienze disponibili al momento della stesura della stessa. In relazione ai numerosi fattori che possono influenzare l'uso dei prodotti, la presente non solleva gli utilizzatori dall'effettuare controlli e prove per conto proprio. Il documento non costituisce a priori garanzia sulle caratteristiche dei prodotti e/o l'idoneità all'uso per specifici impieghi. Tutte le descrizioni, disegni, fotografie, informazioni, proporzioni, pesi, etc. sono citati unicamente a titolo generale; tali informazioni possono essere modificate senza preavviso e non sono rappresentative della qualità contrattuale dei prodotti (specifiche del prodotto). L'ultima versione sostituisce tutte le versioni precedenti. È possibile ottenere la versione più recente dal nostro sito web all'indirizzo www.glasurit.com o direttamente dal proprio partner di vendita. Il destinatario dei nostri prodotti è tenuto ad assicurarsi che vengano osservati tutti i diritti di proprietà, le norme d'impiego e la legislazione vigente. È vietata la duplicazione totale e parziale del documento e la distribuzione non autorizzata.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

06/2023