



Colori a fluorescenza diurna CV 10

Impiego: Verniciatura con colori a fluorescenza diurna
 Supporto: Tutti i Primer riempitivi / Fondi CV, vecchie verniciature pre-trattate con 284-45 oppure 284-90

Pre-trattamento : Lavaggio - Carteggiatura - Lavaggio (vedere Informazione Tecnica sezione A 4)

Primer Vedere i sistemi di verniciatura dei corrispondenti veicoli così come sottofondi / supporti

Fondo bianco

284-45	} 2 : 1 + 10-30%	Attrezzo	: Pistola a gravità*
Catalizz. :		Passate	: 1 ½
922-180 PRO		Spessori	: 50 - 70 µm
Diluyente : 352-345		Appassimento	: 1 h a 20°C oppure 30 min. a 60°C temp. supp.

Alternativa a 284-45:

Primer riempitivo

284-90	} 3 : 1 + 30%	Attrezzo	: Pistola a gravità *
Catalizz. :		Passate	: 2
922-180 PRO		Spessori	: 50 - 70 µm
Diluyente. : 352-216		Appassimento	: minimo 60 min. a 20°C opp. 30 min. a 60°C

Colori a fluorescenza diurna
RAL 1026/00T
RAL 2005/00T
RAL 3024/00T

923-	} 4 : 1 + 10%	Attrezzo	: Pistola a gravità*
Catalizzatore: 929-93		Passate	: 4 - 5
Diluyente: 352-216		Spessori	: minimo 100 µm
		Appassimento**	: min. 60 min. a 60°C oppure essiccazione durante la notte a 20°C

Trasparente protettivo ***

923-49	} 2 : 1 + 10%	Attrezzo	: pistola a gravità*
Catalizzatore 929-93		Passate	: 2
Diluyente : 352-216		Spessori	: 50 - 70 µm
		Essiccazione	: 60 min. a 60°C oppure 10 h a 20°C

* = Per ulteriori dettagli sulle attrezzature vedere le Informazioni Tecniche.
 ** = Le zone scoperte dalla carteggiatura devono essere isolate nuovamente con **Glasurit Primer e Fondo bianco 284-45** in quanto il supporto deve essere bianco uniforme. Se non sono necessari lavori di mascheratura, applicare lo smalto fluorescente dopo 1 h senza carteggiatura. Per la carteggiatura a secco con eccentrico impiegare l'abrasivo P 400.
 *** = Utilizzare solo il Trasparente protettivo 923-49

Avvertenze per la sicurezza

- Non si può escludere che questo prodotto contenga particelle <0,1 micron.
- I prodotti sono idonei per l'uso professionale o da parte di personale specializzato
- Durante la lavorazione osservare le norme vigenti sulla sicurezza e sui dispositivi di protezione individuale.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si fondano sulle nostre conoscenze ed esperienze disponibili al momento della stesura della stessa. In relazione ai numerosi fattori che possono influenzare l'uso dei prodotti, la presente non solleva gli utilizzatori dall'effettuare controlli e prove per conto proprio. Il documento non costituisce a priori garanzia sulle caratteristiche dei prodotti e/o l'idoneità all'uso per specifici impieghi. Tutte le descrizioni, disegni, fotografie, informazioni, proporzioni, pesi, etc. sono citati unicamente a titolo generale; tali informazioni possono essere modificate senza preavviso e non sono rappresentative della qualità contrattuale dei prodotti (specifiche del prodotto). L'ultima versione sostituisce tutte le versioni precedenti. È possibile ottenere la versione più recente dal nostro sito web all'indirizzo www.glasurit.com o direttamente dal proprio partner di vendita Glasurit. Il destinatario dei nostri prodotti è tenuto ad assicurarsi che vengano osservati tutti i diritti di proprietà, le norme d'impiego e la legislazione vigente. È vietata la duplicazione totale e parziale del documento e la distribuzione non autorizzata.