



Verniciatura testurizzata CV 12 (veicoli antincendio)

Impiego: Verniciatura ad alta resistenza di veicoli antincendio con verniciatura testurizzata

Supporti: Primer riempitivi/Fondi PU

Pre-trattamento

Lavaggio - Carteggiatura - Lavaggio (vedere Informazione Tecnica sezione A4)

Primer

283-6150

Catalizz.: 352-235 } **2 : 1 + 10%**
Diluyente : 352-216 }

Attrezzo : Pistola a gravità*
Passate : **2**
Spessore : **12 - 15 µm**
Appassimento: minimo 20 - 30 min. a 20°C
max 8h a 20°C

Primer riempitivo

284-90

Catalizz.: } **3 : 1 + 30%**
922-180 PRO }
Diluyente: 352-216 }

Attrezzo : Pistola a gravità*
Passate : **2**
Spessore: **50 - 70 µm**
Appassimento: 30 min. a 60°C oppure
1h a 20°C

Fondo testurizzato

Pre-miscela 284-99 con smalto Serie 68 stesso colore (90:10) prima dell'aggiunta del catalizzatore.

284-99

Catalizz.: 922-138 } **8 : 1**

Diluyente: -

Attrezzo : Serbatoio a pressione*
Passate : **1 - 2**
Ugello : **1,6 - 2,5 mm**
Press. materiale : **1,0 - 1,5 bar**
Pressione di atomizzazione: ~ 0,5 - 1,5 bar
Appassimento: 60 min. 20°C oppure
30 min. a 60°C

Smalto

68-

Catalizz. : 922-138 } **4 : 1 : 0,5 - 1**
Diluyente : 352-216 }

Attrezzo : pistola a gravità*
Passate : **1½**
Spessore : **40 - 60 µm**
Essiccazione : all'aria la notte intera
(16 h a 20°C) oppure
30 min. a 60°C

* = per ulteriori dettagli sulle attrezzature vedere le Informazioni Tecniche.

284-99 deve essere miscelato 90:10 con lo smalto Serie 68 prima dell'applicazione. Per colori a ridotto potere coprente, si consiglia di aggiungere il diluyente a 284-99 e applicare 1 - 2 mani, senza effetto testurizzato (Pistola alta efficienza 1,4mm), quindi usare 284-99 (8: 1) come riempitivo testurizzato + Smalto Serie 68.

Avvertenze per la sicurezza

- Non si può escludere che questo prodotto contenga particelle <0,1 micron.
- I prodotti sono idonei per l'uso professionale o da parte di personale specializzato
- Durante la lavorazione osservare le norme vigenti sulla sicurezza e sui dispositivi di protezione individuale.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si fondano sulle nostre conoscenze ed esperienze disponibili al momento della stesura della stessa. In relazione ai numerosi fattori che possono influenzare l'uso dei prodotti, la presente non solleva gli utilizzatori dall'effettuare controlli e prove per conto proprio. Il documento non costituisce a priori garanzia sulle caratteristiche dei prodotti e/o l'idoneità all'uso per specifici impieghi. Tutte le descrizioni, disegni, fotografie, informazioni, proporzioni, pesi, etc. sono citati unicamente a titolo generale; tali informazioni possono essere modificate senza preavviso e non sono rappresentative della qualità contrattuale dei prodotti (specifiche del prodotto). L'ultima versione sostituisce tutte le versioni precedenti. È possibile ottenere la versione più recente dal nostro sito web all'indirizzo www.glasurit.com o direttamente dal proprio partner di vendita Glasurit. Il destinatario dei nostri prodotti è tenuto ad assicurarsi che vengano osservati tutti i diritti di proprietà, le norme d'impiego e la legislazione vigente. È vietata la duplicazione totale e parziale del documento e la distribuzione non autorizzata.