



## Primer EP-2K CV allo zinco CV 13

Impiego: ad es. telai, costruzione veicoli  
 Supporto: Acciaio sabbiato

### Pre-trattamento

Acciaio: sabbiatura secondo standard di qualità SA 21/2 DIN EN ISO 12944 parte 4.

### Primer

#### 801-66

Catalizz.: 965-66  
 Diluente.: 352-170

7 : 1 : 2

Attrezzo : pistola a gravità\*  
 Passate : 1½ - 2  
 Spessore : 60 - 80 µm  
 Appassimento : 4h a 20°C oppure  
 1h a 60°C

### Primer riempitivo

#### 801-704

Catalizz. : 965-53  
 Diluente : 352-216

4 : 1 : 1

Attrezzo : serbatoio a pressione\*  
 Passate : 2  
 Spessore : 50 - 60 µm  
 Essiccazione : 1h a 20°C oppure  
 30 min. a 60°C

### Alternativa a 801-704

-284-13, 284-90, 284-45

### Smalto

#### Smalto 68

Catalizz.: 922-138  
 Addit.multicol.568-17

4 : 1 : 1

Attrezzo : pistola a gravità\*  
 Passate : 1½  
 Spessore : 40 - 60 µm  
 Drying : all'aria durante la notte  
 16h a 20°C oppure  
 30 min. a 60°C

\* = per ulteriori dettagli sulle attrezzature vedere le Informazioni Tecniche.

### Osservazioni

Per riempire i solchi delle aree sabbiato è necessario raggiungere lo spessore del film sopra menzionato

### Avvertenze per la sicurezza

- Non si può escludere che questo prodotto contenga particelle <0,1 micron.
- I prodotti sono idonei per l'uso professionale o da parte di personale specializzato
- Durante la lavorazione osservare le norme vigenti sulla sicurezza e sui dispositivi di protezione individuale.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si fondano sulle nostre conoscenze ed esperienze disponibili al momento della stesura della stessa. In relazione ai numerosi fattori che possono influenzare l'uso dei prodotti, la presente non solleva gli utilizzatori dall'effettuare controlli e prove per conto proprio. Il documento non costituisce a priori garanzia sulle caratteristiche dei prodotti e/o l'idoneità all'uso per specifici impieghi. Tutte le descrizioni, disegni, fotografie, informazioni, proporzioni, pesi, etc. sono citati unicamente a titolo generale; tali informazioni possono essere modificate senza preavviso e non sono rappresentative della qualità contrattuale dei prodotti (specifiche del prodotto). L'ultima versione sostituisce tutte le versioni precedenti. È possibile ottenere la versione più recente dal nostro sito web all'indirizzo [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) o direttamente dal proprio partner di vendita Glasurit. Il destinatario dei nostri prodotti è tenuto ad assicurarsi che vengano osservati tutti i diritti di proprietà, le norme d'impiego e la legislazione vigente. È vietata la duplicazione totale e parziale del documento e la distribuzione non autorizzata.