



# Autobus, Veicoli antincendio CV 3

**Impiego:** Verniciatura di alta qualità di veicoli come ad es. autobus oppure veicoli antincendio

**Supporto:** acciaio, acciaio zincato, acciaio Inox, alluminio, Coil Coating, Plywood, vetroresina, SMC, rivestimenti a polveri

**Pre-trattamento**

**Lavaggio - Carteggiatura - Lavaggio** (vedere Informazione Tecnica sezione A4)

**Stuccatura**

**839-20/-20K + 948-36;** 100 : 3 Carteggiatura con P80 / P150

**Primer**

**283-1870**

Additivo : 352-235  
Diluyente : 352-216

2 : 1 + 10-20%

Attrezzo : Pistola a gravità\*  
Passate : 1½ – 2  
Spessore : 15 - 20 µm  
Appassimento: minimo 30 min. a 20°C  
max 8 h a 20°C

**Fondo carteggiabile**

**284-30**

Catalizz.: 922-18 PRO  
Diluyente: 352- 216

4 : 1 : 1

Attrezzo Pistola a gravità\*  
Passate : 2  
Spessore : 70 - 90 µm  
Essiccazione : 45 min. 60°C  
temp. supporto  
Carteggiatura: a secco con P400

(alternativa: procedimento bagnato su bagnato con 284-45 oppure 284-90)

**Fondo**

**284-45**

Catalizz. : 922-180 PRO  
Diluyente : 352-345

2 : 1 : 10 +30%

Attrezzo : pistola a gravità\*  
Passate : 1 ½  
Spessori : 50-70 µm  
Essiccazione : 30 min. a 60°C  
temp. supporto  
oppure 1 h a 20°C

**Note**

**Isolare le aree scoperte dalla carteggiatura con 1 mano di 283-1870.**

**Smalto**

**68-**

Catalizz. : 922-138  
Diluyente : 352-216

4 : 1 : 1

Attrezzo : pistola a gravità\*  
Passate : 1½  
Spessore : 40 - 60 µm  
Essiccazione : all'aria la notte intera  
(16h a 20°C) oppure  
30 min. a 60°C  
temp. Supporto

\* = per ulteriori dettagli sulle attrezzature vedere le Informazioni Tecniche.

**Avvertenze per la sicurezza**

- Non si può escludere che questo prodotto contenga particelle <0,1 micron.
- I prodotti sono idonei per l'uso professionale o da parte di personale specializzato
- Durante la lavorazione osservare le norme vigenti sulla sicurezza e sui dispositivi di protezione individuale.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si fondano sulle nostre conoscenze ed esperienze disponibili al momento della stesura della stessa. In relazione ai numerosi fattori che possono influenzare l'uso dei prodotti, la presente non solleva gli utilizzatori dall'effettuare controlli e prove per conto proprio. Il documento non costituisce a priori garanzia sulle caratteristiche dei prodotti e/o l'idoneità all'uso per specifici impieghi. Tutte le descrizioni, disegni, fotografie, informazioni, proporzioni, pesi, etc. sono citati unicamente a titolo generale; tali informazioni possono essere modificate senza preavviso e non sono rappresentative della qualità contrattuale dei prodotti (specifiche del prodotto). L'ultima versione sostituisce tutte le versioni precedenti. È possibile ottenere la versione più recente dal nostro sito web all'indirizzo [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) o direttamente dal proprio partner di vendita Glasurit. Il destinatario dei nostri prodotti è tenuto ad assicurarsi che vengano osservati tutti i diritti di proprietà, le norme d'impiego e la legislazione vigente. È vietata la duplicazione totale e parziale del documento e la distribuzione non autorizzata.