



## Verniciatura dei plastici \* CV 5

Impiego: Verniciatura delle plastiche dei veicoli commerciali  
 Supporto: diversi tipi di plastiche

### Pre-trattamento

**Lavaggio - Carteggiatura - Lavaggio** (vedere Informazione Tecnica sezione A4)

#### 1) Plastica: ABS, PC, Vetrorosina oppure SMC

##### Fondo

**284-45**

Catalizz.: 922-180Pro } **2 : 1 + 10-30%**  
 Diluente: 352-216

Attrezzo : Pistola a gravità  
 Passate : 1½  
 Spessore : **40 - 60 µm**  
 Essiccazione : 60 min. a 20°C oppure  
 30 min. a 60°C  
 temp. supporto

#### 2) Plastica: PA, PP-EPDM, PP T16 / T20, TPE

##### Promotore di adesione

**284-45**

Catalizz.: 922-180PRO } **2 : 1 + 30%**  
 Additivo: 568-20

Attrezzo : Pistola a gravità  
 Passate : **1**  
 Spessori : **ca. 20 - 30 µm**  
 Appassimento : 60 min. a 20°C  
 oppure 30 min. a 60°C

#### 3) Plastiche: PP, PE \*\*

##### Promotore di adesione

**284-45**

Catalizz.: } **2 : 1 + 30%**  
 922-180PRO  
 Additivo: 568-20

Attrezzo : Pistola a gravità  
 Passate : **1**  
 Spessori : **ca. 20 - 30 µm**  
 Appassimento : 60 min. a 20°C  
 oppure 30 min. a 60°C

#### Successivamente applicare sui sistemi 1, 2 oppure 3:

##### Smalto

**68-**

Catalizz. : 922-138 } **4 : 1 : 1**  
 Diluente : 352-216

Attrezzo : Pistola a gravità  
 Passate : 1½  
 Spessore : **40 - 60 µm**  
 Essiccazione : all'aria la notte intera  
 (16 h at 20°C) oppure  
 30 min. a 60°C

\* = A causa delle diverse composizioni delle suddette plastiche, non può essere fornita una approvazione generale dei cicli. L'adesione dovrebbe essere verificata individualmente.

\*\* = L'adesione su PE e PP non può essere garantita.

### Avvertenze per la sicurezza

- Non si può escludere che questo prodotto contenga particelle <0,1 micron.
- I prodotti sono idonei per l'uso professionale o da parte di personale specializzato
- Durante la lavorazione osservare le norme vigenti sulla sicurezza e sui dispositivi di protezione individuale.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si fondano sulle nostre conoscenze ed esperienze disponibili al momento della stesura della stessa. In relazione ai numerosi fattori che possono influenzare l'uso dei prodotti, la presente non solleva gli utilizzatori dall'effettuare controlli e prove per conto proprio. Il documento non costituisce a priori garanzia sulle caratteristiche dei prodotti e/o l'idoneità all'uso per specifici impieghi. Tutte le descrizioni, disegni, fotografie, informazioni, proporzioni, pesi, etc. sono citati unicamente a titolo generale; tali informazioni possono essere modificate senza preavviso e non sono rappresentative della qualità contrattuale dei prodotti (specifiche del prodotto). L'ultima versione sostituisce tutte le versioni precedenti. È possibile ottenere la versione più recente dal nostro sito web all'indirizzo [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) o direttamente dal proprio partner di vendita Glasurit. Il destinatario dei nostri prodotti è tenuto ad assicurarsi che vengano osservati tutti i diritti di proprietà, le norme d'impiego e la legislazione vigente. È vietata la duplicazione totale e parziale del documento e la distribuzione non autorizzata.