



# Cabine, riverniciatura

## CV 6

Impiego: cambio colore delle cabine  
Supporto: vecchie verniciature

Pre-trattamento

Lavaggio - Carteggiatura - Lavaggio (vedere Informazione Tecnica sezione A 4)

Promotore di adesione

### 285-0 CV

Catalizz.: 922-18 PRO  
Diluyente.: 352-216

2 : 1 + 30%

Attrezzo : pistola a gravità\*  
Passate : 1  
Spessore : ca. 20 - 25 µm  
Appassimento : minimo 15 min. a 20°C  
max. 2 h

In alternativa al 285-0 CV:

284-45 (vedi scheda tecnica del prodotto)

Smalto

### 68-

Catalizz. : 922-138  
Diluyente : 352-216

4 : 1 : 1

Attrezzo : pistola a gravità\*  
Passate : 1½  
Spessore : 40 - 60 µm  
Essiccazione : all'aria la notte intera  
(16 h a 20°C)  
oppure 30 min. a 60°C  
temp. supporto

O

Base opaca 90 CV  
(90-M4 CV)

### 90 CV

93-E3 CV  
mescolare subito

2 : 1

Attrezzo : HVLP 1,5 mm\*  
2 ½ passate  
10 - 15 µm

1' una mano leggera (non a copertura), appassimento fino ad opacizzazione  
2' seconda mano bagnata (a copertura), appassimento fino ad opacizzazione  
3' ½ mano per il giusto effetto, appassimento fino ad opacizzazione

La base opaca deve sempre essere applicata dal basso verso l'alto con passaggi orizzontali di ca 1 metro di larghezza. Per la satinatura (effetto) mantenere una distanza di almeno 50 cm.

Importante

Trasparente

### 924-68

Catalizz. : 922-138  
Diluyente : 352-345

3 : 1 : 1

Attrezzo : pistola a gravità\*  
Passate : 1½  
Appassimento :  
Spessore : 40 - 60 µm  
Essiccazione : 30 min. a 60°C oppure  
: 16 h a 20°C

\* = per ulteriori dettagli sulle attrezzature vedere le Informazioni Tecniche.

Avvertenze per la sicurezza

- Non si può escludere che questo prodotto contenga particelle <0,1 micron.
- I prodotti sono idonei per l'uso professionale o da parte di personale specializzato
- Durante la lavorazione osservare le norme vigenti sulla sicurezza e sui dispositivi di protezione individuale.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si fondano sulle nostre conoscenze ed esperienze disponibili al momento della stesura della stessa. In relazione ai numerosi fattori che possono influenzare l'uso dei prodotti, la presente non solleva gli utilizzatori dall'effettuare controlli e prove per conto proprio. Il documento non costituisce a priori garanzia sulle caratteristiche dei prodotti e/o l'idoneità all'uso per specifici impieghi. Tutte le descrizioni, disegni, fotografie, informazioni, proporzioni, pesi, etc. sono citati unicamente a titolo generale; tali informazioni possono essere modificate senza preavviso e non sono rappresentative della qualità contrattuale dei prodotti (specifiche del prodotto). L'ultima versione sostituisce tutte le versioni precedenti. È possibile ottenere la versione più recente dal nostro sito web all'indirizzo [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) o direttamente dal proprio partner di vendita Glasurit. Il destinatario dei nostri prodotti è tenuto ad assicurarsi che vengano osservati tutti i diritti di proprietà, le norme d'impiego e la legislazione vigente. È vietata la duplicazione totale e parziale del documento e la distribuzione non autorizzata.