



## Profili verniciati a polveri

# CV 8

Impiego: Tutti i tipi di profili e cassoni rivestiti  
Supporto: Supporti rivestiti a polveri

Pre-trattamento

Lavaggio - Carteggiatura - Lavaggio (vedere Informazione Tecnica sezione A 4)

Promotore di adesione

**284-45**

Catalizz.: 922-180 PRO  
Diluyente: 352-216

2 : 1 + 30%

Attrezzo : Pistola a gravità\*  
Passate : 1  
Spessore : **ca.30 µm**  
Essiccazione : minimo 30 min. a 20°C  
oppure max 72h

Alternativa a 284-45:

**285-0 CV (vedere Informazione Tecnica)**

Smalto

**68-**

Catalizz. : 922-138  
Diluyente : 352-216

4 : 1 : 1

Attrezzo : Pistola a gravità\*  
Passate : 1½  
Spessore : **40 - 60 µm**  
Essiccazione : all'aria la notte intera  
(16h a 20°C) oppure  
30 min. a 60°C

\* = per ulteriori dettagli sulle attrezzature vedere le Informazioni Tecniche.

Avvertenze per la sicurezza

- Non si può escludere che questo prodotto contenga particelle <0,1 micron.
- I prodotti sono idonei per l'uso professionale o da parte di personale specializzato
- Durante la lavorazione osservare le norme vigenti sulla sicurezza e sui dispositivi di protezione individuale.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si fondano sulle nostre conoscenze ed esperienze disponibili al momento della stesura della stessa. In relazione ai numerosi fattori che possono influenzare l'uso dei prodotti, la presente non solleva gli utilizzatori dall'effettuare controlli e prove per conto proprio. Il documento non costituisce a priori garanzia sulle caratteristiche dei prodotti e/o l'idoneità all'uso per specifici impieghi. Tutte le descrizioni, disegni, fotografie, informazioni, proporzioni, pesi, etc. sono citati unicamente a titolo generale; tali informazioni possono essere modificate senza preavviso e non sono rappresentative della qualità contrattuale dei prodotti (specifiche del prodotto). L'ultima versione sostituisce tutte le versioni precedenti. È possibile ottenere la versione più recente dal nostro sito web all'indirizzo [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) o direttamente dal proprio partner di vendita Glasurit. Il destinatario dei nostri prodotti è tenuto ad assicurarsi che vengano osservati tutti i diritti di proprietà, le norme d'impiego e la legislazione vigente. È vietata la duplicazione totale e parziale del documento e la distribuzione non autorizzata.