



Riparazione

CV Race 1

Impiego: Verniciatura dei telai con Primer riempitivo 2K
 Supporto: Acciaio, Alluminio

Pre-trattamento : Lavaggio - Carteggiatura - Lavaggio (vedere capitolo pre-trattamento)

Stuccatura : 839-20/-20K + 948-36; 100 : 3 Carteggiatura con P80 / P150

Primer solo per alluminio	283-6150	} 2 : 1 + 10%	Attrezzo : Pistola a gravità*
	Additivo : 352-228 Diluyente : 352-50**		Passate : 1½ Spessore : 12 -15 µm Appassimento : 20 - 30 min. a 20°C max 8h a 20°C

Primer per telai	284 - 13	} 4 : 1 : 0,5:0,5	Attrezzo : pistola a gravità*
	Catalizz.: 922-18 PRO Additivo: 568-17 Diluyente: 352-50**		Passate : 2 Spessore : 60 - 70 µm Appassimento : minimo 30 min. a 20°C

Smalto	68-	} 4 : 1 : 1	Attrezzo : pistola a gravità*
	Catalizz. : 922-136 Diluyente : 568-17 Potlife max 30 min.		Passate : 1½ Spessori : 40 - 60 µm Essiccazione : essiccazione in aria

* = per ulteriori dettagli sulle attrezzature vedere le Informazioni Tecniche.
 ** = dipendentemente dalla superficie, dall'oggetto e dalla temperatura ambiente.

Note: La superficie da verniciare non dovrebbe superare i 3m²

<u>Avvertenze per la sicurezza</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Non si può escludere che questo prodotto contenga particelle <0,1 micron. • I prodotti sono idonei per l'uso professionale o da parte di personale specializzato • Durante la lavorazione osservare le norme vigenti sulla sicurezza e sui dispositivi di protezione individuale.
------------------------------------	--

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si fondano sulle nostre conoscenze ed esperienze disponibili al momento della stesura della stessa. In relazione ai numerosi fattori che possono influenzare l'uso dei prodotti, la presente non solleva gli utilizzatori dall'effettuare controlli e prove per conto proprio. Il documento non costituisce a priori garanzia sulle caratteristiche dei prodotti e/o l'idoneità all'uso per specifici impieghi. Tutte le descrizioni, disegni, fotografie, informazioni, proporzioni, pesi, etc. sono citati unicamente a titolo generale; tali informazioni possono essere modificate senza preavviso e non sono rappresentative della qualità contrattuale dei prodotti (specifiche del prodotto). L'ultima versione sostituisce tutte le versioni precedenti. È possibile ottenere la versione più recente dal nostro sito web all'indirizzo www.glasurit.com o direttamente dal proprio partner di vendita Glasurit. Il destinatario dei nostri prodotti è tenuto ad assicurarsi che vengano osservati tutti i diritti di proprietà, le norme d'impiego e la legislazione vigente. È vietata la duplicazione totale e parziale del documento e la distribuzione non autorizzata.