

523-15E Eco Balance

G / Z

Glasurit® Additivo Racing



01/2018

Applicazione: Accelerante di essiccazione per Glasurit Trasparente VOC 923-610E Eco Balance su parti verticali.

Caratteristiche: 523-15E Eco Balance aumenta la reattività chimica dei prodotti in cui viene utilizzato, riducendo i tempi di attesa prima della carteggiatura, prima delle operazioni di lucidatura o il rimontaggio. 523-15E Eco Balance è particolarmente consigliato per carrozzerie al fine di risparmiare energia, in effetti l'essiccazione della vernice trasparente può essere eseguita con temperature supporto inferiori a 60° C. 523-15E Eco Balance è particolarmente adatto per piccole/medie riparazioni. Migliora l'essiccazione e la durezza superficiale, nonché la resistenza al nastro.

	Rapporto di miscela	3 : 1 : 1 100% a vol. 923-610E Eco Balance 33% a vol. 929-61E Eco Balance 33% a vol. 523-15E Eco Balance Mescolare bene e filtrare prima dell'applicazione.
	Viscosità d'impiego DIN 4 at 20°C	18 – 21 s
	Pistola a gravità Pressione al calcio	Fare riferimento all'informazione tecnica del prodotto in cui viene utilizzato 523-15E Eco Balance.
	Passate	1 ½, senza appassimento intermedio 2, ca. 3 min. di appassimento intermedio tra le mani Spessore: 40 - 60 µm
	Essiccazione a 60 °C Essiccazione a 40 °C Essiccazione a 20 °C	923-610E Eco Balance 10 – 15 min., migliora il risultato della lucidatura 30 min. 3 – 4 h

Avvertenza di sicurezza:

Solo per uso professionale e o da parte di personale specializzato.
Non si può escludere che questo prodotto contenga particelle <0,1 µm.



Le informazioni contenute in questa pubblicazione si fondano sulle nostre conoscenze ed esperienze disponibili al momento della stesura della stessa. In relazione ai numerosi fattori che possono influenzare l'uso dei prodotti, la presente non solleva gli utilizzatori dall'effettuare controlli e prove per conto proprio. Il documento non costituisce a priori garanzia sulle caratteristiche dei prodotti e/o l'idoneità all'uso per specifici impieghi. Tutte le descrizioni, disegni, fotografie, informazioni, proporzioni, pesi, etc. sono citati unicamente a titolo generale; tali informazioni possono essere modificate senza preavviso e non sono rappresentative della qualità contrattuale dei prodotti (specifiche del prodotto). L'ultima versione sostituisce tutte le versioni precedenti. È possibile ottenere la versione più recente dal nostro sito web all'indirizzo <http://techinfo.glasurit.com> o direttamente dal proprio partner di vendita. Il destinatario dei nostri prodotti è tenuto ad assicurarsi che vengano osservati tutti i diritti di proprietà, le norme d'impiego e la legislazione vigente. È vietata la duplicazione totale e parziale del documento e la distribuzione non autorizzata.