

523-65E Eco Balance

G / Z



Glasurit® Additivo per l'essiccazione ad aria

01/2018

Impiego: Additivo per accelerare l'essiccazione ad aria di Glasurit® 923-610E Eco Balance su superfici verticali e orizzontali. L'utilizzo di 523-65E Eco Balance riduce i tempi di fuori-polvere delle superfici verniciate, facilita le operazioni di carteggiatura e lucidatura e consente una maggiore prontezza all'assemblaggio. 523-65E Eco Balance è particolarmente consigliato per carrozzerie al fine di risparmiare energia, in effetti l'essiccazione della vernice trasparente può essere eseguita con temperature supporto inferiori a 60° C. 523-65E Eco Balance può aiutare a ridurre i tempi di impiego della cabina combinata e del forno di essiccazione. 523-65E Eco Balance è particolarmente adatto per piccole/medie riparazioni.

Caratteristiche: Riduce i tempi di essiccazione a temperatura ambiente. Migliora l'essiccazione e la durezza superficiale, nonché le operazioni di lucidatura.

	Rapporto di miscela	3 : 1 : 1		
		100 Vol. %	923-610E Eco Balance	
		33 Vol. %	929-61E Eco Balance	
		33 Vol. %	523-65E Eco Balance	
	Viscosità d'impiego DIN 4 at 20°C	18 – 21 s	Potlife 20 °C:	15 – 60 min
	Pistola a gravità Pressione al calcio	Fare riferimento all'informazione tecnica del prodotto in cui viene utilizzato 523-65E Eco Balance.		
	Passate	1 ½ senza appassimento intermedio	Spessore	ca. 50 µm
	Essiccazione	923-610E Eco Balance	20° C	40° C
		Fuori polvere dopo	20 – 30 min *	10 – 15 min
		Lucidabile dopo	2 – 3 h	1 h**
				< 10 min
				1 h**
		* Cabina di verniciatura in modalità "ventilazione"		
		** Dopo raffreddamento fino a temperatura ambiente del supporto dopo l'essiccazione a forno.		

Avvertenza di sicurezza:

Solo per uso professionale e o da parte di personale specializzato.
Non si può escludere che questo prodotto contenga particelle <0,1 µm.



Le informazioni contenute in questa pubblicazione si fondano sulle nostre conoscenze ed esperienze disponibili al momento della stesura della stessa. In relazione ai numerosi fattori che possono influenzare l'uso dei prodotti, la presente non solleva gli utilizzatori dall'effettuare controlli e prove per conto proprio. Il documento non costituisce a priori garanzia sulle caratteristiche dei prodotti e/o l'idoneità all'uso per specifici impieghi. Tutte le descrizioni, disegni, fotografie, informazioni, proporzioni, pesi, etc. sono citati unicamente a titolo generale; tali informazioni possono essere modificate senza preavviso e non sono rappresentative della qualità contrattuale dei prodotti (specifiche del prodotto). L'ultima versione sostituisce tutte le versioni precedenti. È possibile ottenere la versione più recente dal nostro sito web all'indirizzo <http://techinfo.glasurit.com> o direttamente dal proprio partner di vendita. Il destinatario dei nostri prodotti è tenuto ad assicurarsi che vengano osservati tutti i diritti di proprietà, le norme d'impiego e la legislazione vigente. E' vietata la duplicazione totale e parziale del documento e la distribuzione non autorizzata.