

923-610E Eco Balance

G / K

Glasurit® Trasparente a rapida essiccazione HS VOC



01/2018

Impiego: Trasparente HS per smalto doppio strato Serie 90. Impiego universale nella lavorazione rapida sia di singoli pannelli che fiancate complete delle autovetture.

Caratteristiche: Rapida essiccazione, eccellente lucidabilità.

	Rapporto di miscela	3 : 1 : 1 100 % a vol. 923-610E Eco Balance 33 % a vol. 929-61E Eco Balance 33 % a vol. 523-15E Eco Balance
	Rapporto di miscela	Essiccazione a 20 °C 3 : 1 : 1 100 % a vol. 923-610E Eco Balance 33 % a vol. 929-61E Eco Balance 33 % a vol. 523-65E Eco Balance
	Viscosità d'impiego DIN 4 at 20 °C	18 – 21 s Potlife at 20 °C: 45 min.
	Pistola a gravità Pressione al calcio	Pistola ad alta efficienza: 1.3 – 1.4 mm 2.0 bar Pistola: HVLP 1.3 mm 2.0 – 3.0 bar, 0.7 bar al cappello
	Passate	1 ½, senza appassimento intermedio Spessore 40 - 60 µm 2, ca. 3 min. di appassimento intermedio tra le mani
	Essiccazione a 60 °C Essiccazione a 40 °C Essiccazione a 20 °C	10 – 15 min. temperatura supporto *30 – 45 min. temperatura supporto *2 – 3 h con 523-65E Eco Balance Glasuritadditivo per l'essiccazione ad aria. * I tempi di essiccazione possono essere influenzati dalla scelta del catalizzatore, del diluente e da tipo di applicazione. 523-15E Eco Balance GlasuritAdditivo Racing può ridurre i tempi di essiccazione.
	Infrarosso (onde corte)	10 min.

Avvertenza di sicurezza:

Solo per uso professionale e o da parte di personale specializzato.

Non si può escludere che questo prodotto contenga particelle <0,1 µm.

2004/42/IB(d)(420)419: Il limite di contenuto di VOC previsto dalla Direttiva Europea per questa famiglia di prodotti (categoria: IIB.d), in condizioni pronto all'uso, prevede un valore massimo di 420 g/l. Questo prodotto ha un contenuto di VOC di 419 g/l.



REDcert²-929-35244206

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si fondano sulle nostre conoscenze ed esperienze disponibili al momento della stesura della stessa. In relazione ai numerosi fattori che possono influenzare l'uso dei prodotti, la presente non solleva gli utilizzatori dall'effettuare controlli e prove per conto proprio. Il documento non costituisce a priori garanzia sulle caratteristiche dei prodotti e/o l'idoneità all'uso per specifici impieghi. Tutte le descrizioni, disegni, fotografie, informazioni, proporzioni, pesi, etc. sono citati unicamente a titolo generale; tali informazioni possono essere modificate senza preavviso e non sono rappresentative della qualità contrattuale dei prodotti (specifiche del prodotto). L'ultima versione sostituisce tutte le versioni precedenti. È possibile ottenere la versione più recente dal nostro sito web all'indirizzo <http://techinfo.glasurit.com> o direttamente dal proprio partner di vendita. Il destinatario dei nostri prodotti è tenuto ad assicurarsi che vengano osservati tutti i diritti di proprietà, le norme d'impiego e la legislazione vigente. È vietata la duplicazione totale e parziale del documento e la distribuzione non autorizzata.