



TECHNISCHE INFORMATIE

839-45

Glasureit CV-Ziehspachtel
lichtgrijs

S

Toepassing:



Alle toepassingen

Eigenschappen:

- Op grote vlakken toepasbaar
- Elastische eigenschappen op lasnaden
- Lange potlife
- Temperatuurbestendig tot 180°C

Bijzondere aanwijzingen:

Het kan niet uitgesloten worden dat het product deeltjes < 0,1 µm bevat. Producten zijn uitsluitend geschikt voor professioneel gebruik.

2004/42/IIB (b)(250)180: Binnen de EU voorgeschreven VOC-grenswaarden voor dit product (Productcategorie: IIB.b) in gebruiksklare instelling is max. 250 g/l. **Dit product heeft een VOC-gehalte van 180 g/l.**

Ondergronden:

- = zeer geschikt
- = geschikt
- = beperkt geschikt

Staal	Verzinkt staal	RVS	Aluminium	Geanodiseerd Aluminium	GVK / SMC	PP-EPDM	Glasureit CV - grondvullers	Glasureit CV - Grondvuller / Vuller	Poeder	Coil-Coating	Plywood	Hout	OEM-laksysteem	Oude laklaag
●●			●●		●			●	●	●	●	●●	●	●

Opmerkingen:

De ondergrond moet schoon, vrij van stof, -roest, -olie en vetten zijn.



Laksysteem

Rendement

VB

98 %

De gegevens in deze uitgave zijn gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Aangezien de verwerking en toepassing van onze producten aan vele invloeden onderhevig zijn, ontslaan deze gegevens de verwerker van deze producten niet van de noodzaak zelf onderzoeken en tests te verrichten, noch geven deze gegevens enige garantie ten aanzien van bepaalde eigenschappen van de producten of de geschiktheid van de producten voor een specifiek doel. De in deze uitgave opgenomen omschrijvingen, tekeningen, foto's, gegevens, maten, gewichten enz. dienen uitsluitend ter informatie in algemene zin; ze kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en weerspiegelen niet de contractueel overeengekomen kwaliteit van de producten (productspecificatie). De laatste versie vervangt alle vorige versies. De meest recente versie kan je steeds raadplegen op de website <http://techinfo.glasurit.com> of via de verkooporganisatie. De ontvanger van onze producten is ervoor verantwoordelijk dat eigendomsrechten alsmede de vigerende wet- en regelgeving in acht worden genomen.



TECHNISCHE INFORMATIE

839-45 Glasurit CV-Ziehspachtel
lichtgrijs

S



Mengverhouding 100 : 3



Verharder 948-36



Verdunning



Spuitviscositeit
DIN 4 / 20° C

Potlife 20 °C

20 min.



Droging



**Overspuit
baar**

min. max.



Kleefvrij



Afplakbaar



**Montage-
vast**



Schuurbaar

Objekttemp. 20°C

2,5 uur

Objekttemp. 60°C

Aanwijzingen



Schuurbaar na 2,5 uur.

Zeer flexibele eigenschappen, bijvoorbeeld op lasnaden van tankwagens.

Temperatuurbestendig tot 180°C.

Op zink, moet voor het plamuren CV Grundfüller EP 801-704 (30 - 40 µm, 30 min. 60°C) of CV-Grundfüller 284-13 (20 - 25 µm, 20 min. 60°C) als hechtingspromotor aangebracht worden.

Niet op zuurhardende producten als Aktivgrund / Washprimer of met zuur voorbehandeld oppervlak gebruiken!