

523-15E Eco Balance

# G / Z

Glasureit® Racing Additive



01/2018

**Toepassing:** Drogingversneller voor Glasurit VOC clear 923-610E Eco Balance op verticale vlakken.

**Eigenschappen:** Door 523-15E Eco Balance neemt de chemische reactiviteit van de producten waarin het wordt gebruikt toe, waardoor kortere wachttijden voor schuren, poetsen of opbouwen ontstaan. 523-15E Eco Balance is vooral geschikt voor bedrijven die -om energie te sparen- drogen bij een lagere dan 60°C objecttemperatuur. 523-15E Eco Balance is bijzonder geschikt voor kleine reparaties. De aan- en doordrogen en de afplakbaarheid worden verbeterd.

	<b>Mengverhouding</b>	<b>3 : 1 : 1</b> 100 Vol. %      923-610E Eco Balance 33 Vol. %      929-61E Eco Balance 33 Vol. %      523-15E Eco Balance Goed roeren en zeven voor gebruik.
	<b>Spuitviscositeit DIN 4 bij 20°C</b>	18 – 21 s.
	<b>Bovenbeker Spuitdruk</b>	Volgens Technisch Informatieblad van het product waarin 523-15E Eco Balance wordt gebruikt.
	<b>Aantal lagen</b>	1 ½, zonder tussentijds uitdampen 2, tot 3 min. uitdampen tussen de lagen bij twee spuitgangen <b>Laagdikte:</b> 40 - 60 µm
	<b>Droging 60 °C Droging 40 °C Droging 20 °C</b>	<b>923-610E Eco Balance</b> 10 – 15 min., verbeterde poetsbaarheid 30 min. 3 – 4 h

### Veiligheidsaanwijzing:

De producten zijn uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.  
Het kan niet uitgesloten worden dat dit product deeltjes bevat < 0.1µm.



REDcert²-929-35244206

De gegevens in deze uitgave zijn gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Aangezien de verwerking en toepassing van onze producten aan vele invloeden onderhevig zijn, ontslaan deze gegevens de verwerker van deze producten niet van de noodzaak zelf onderzoeken en tests te verrichten, noch geven deze gegevens enige garantie ten aanzien van bepaalde eigenschappen van de producten of de geschiktheid van de producten voor een specifiek doel. De in deze uitgave opgenomen omschrijvingen, tekeningen, foto's, gegevens, maten, gewichten enz. dienen uitsluitend ter informatie in algemene zin; ze kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en weerspiegelen niet de contractueel overeengekomen kwaliteit van de producten (productspecificatie). De laatste versie vervangt alle vorige versies. De meest recente versie kan je steeds raadplegen op de website <http://techinfo.glasurit.com> of via de verkooporganisatie. De ontvanger van onze producten is ervoor verantwoordelijk dat eigendomsrechten alsmede de vigerende wet- en regelgeving in acht worden genomen.